



Skalcem 100 – Radokker

Skalcem 100

Stærk, cementbaseret murmaling

Skalcem 100

Skalcem 100 er en slidstærk, cement-baseret murmaling til mineralske underlag. Velegnet udendørs og indendørs.

Her nævnes nogle af de vigtigste fordele ved Skalcem 100:

- Kan males direkte på puds, vandskuring eller mursten
- Fugthærdende – påføres og hærder på fugtige facader
- Utrolig god dækkeevne
- Let at opblande og påføre
- Diffusionsåben – sikrer at murværket kan ånde
- Lang holdbarhed og lysægte farver
- Vejrbestandig – tåler kystnært klima
- Fremstår med en smuk, naturlig og fløjlsmat overflade



Skalcem 100 leveres i
10 kg spand og 20 kg sæk

10 kg (hvid),
DB-nr. 3859634

20 kg (leveres kun i hvid),
DB-nr. 3859592

Skalflex Beto-Binder
2 liter, DB-nr. 3859428
5 liter, DB-nr. 3859410
10 liter, DB-nr. 3859402

Rækkeevne

Ca. 2-4 m² pr. kg.

Vejrforhold

Den bedste ophærdning sker ved døgn-temperaturer på min. +10°C.

Underlag

Skalcem 100 binder på alle mineralske underlag, herunder mursten, puds, vandskuring, beton, lecablokke m.m.

Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. Kalk, plastik- eller oliemaling skal afrensnes helt. Grimme belægninger fjernes med Skalflex Alt-Rens.

Forvanding

Murværket forvandes med rent, koldt vand, til det fremstår svagt sugende.

Forvanding er tilstrækkelig forbehandling i mange tilfælde.

Der skal forvandes mellem malingslagene.

Her skal der anvendes grunder

Ved grunding blandes Skalflex Beto-Binder med rent, koldt vand i forholdet 1:3.

Stærkt sugende, uens sugende, glatte eller let afsmittende underlag skal grundes med Skalflex Beto-Binder 1:3.

Alle indvendige underlag grundes med Skalflex Beto-Binder 1:3.

Hvis der anvendes Beto-Binder til grunding, skal 1 liter af blandevandet erstattes med 1 liter Skalflex Beto-Binder ved opblanding af 10 kg Skalcem 100.

Skalcem 100 farver



Skalcem 100 fremstår med en tidløs, naturlig og fløjlsmat overflade, og vil derfor være velegnet til næsten alle bygningstyper – rustikke såvel som helt moderne – privatboliger såvel som industri og landbrug.

Farvepaletten består af smukke og afbalancerede farver, som vil harmonere med langt de fleste omgivelser og landskaber.



Gode råd

Når der er behov for at anvende flere spande maling til samme facade, anbefales det at anskaffe maling med samme produktionsnummer, så eventuelle nuanceforskelle i farven undgås – se label på spand.

Bemærk at uens fugtindhold i underlaget kan medføre farveforskelle.

Brug altid rent, koldt vand til forvanding og til opblanding, og benyt altid samme vandmængde i hver opblanding for at undgå nuanceforskelle.

Overfladen kan overmales, når første lag er tørt, dog tidligst efter 1 døgn.

Undgå at arbejde i direkte sollys, da malingen vil tørre for hurtigt med risiko for skjolder.

Beskyt nymalet overflade mod vejrliget de første døgn efter påføring.

For at sikre ens vandmængde i hver opblanding, bores et hul ud for ønsket vandmængde på den gule spand.



Vejledning



1. Opblanding

Hæld 5-6 liter rent, koldt vand pr. 10 kg Skalcem 100 i blandespanen. Ved farver opblandes farvepulveret først i vandet for at fordele farvepigmentet. Brug ens vandmængde til hver opblanding.



2. Opblanding

Omrøring sker med elektrisk blander. Bland til malingen er glat og homogen. Malingen skal anvendes indenfor 2 timer.



3. Forvanding

Overfladen forvandes ved overbrusning eller med malerrulle. Stærkt sugende, uens sugende, glatte samt let afsmittende overflader grundes med Skalflex Beto-Binder. Vent nogle minutter inden påføring af Skalcem 100.



4. Påføring

Start med at male hjørner og kanter med pensel, og påfør derefter Skalcem 100 med langluvet, syntetisk malerrulle eller pensel på de plane flader. Malingen påføres i et jævnt og dækkende lag. Efter ca. 24 timer kan andet lag maling påføres. Husk at forvande igen.

Toningsforslag

Rødokker 100% grundfarve	50% grundfarve + 50% hvid	10 kg hvid + 600 g grundfarve	10 kg hvid + 200 g grundfarve
Skagengul 100% grundfarve	50% grundfarve + 50% hvid	10 kg hvid + 600 g grundfarve	10 kg hvid + 200 g grundfarve
Terracotta 100% grundfarve	50% grundfarve + 50% hvid	10 kg hvid + 600 g grundfarve	10 kg hvid + 200 g grundfarve
Sand 100% grundfarve	50% grundfarve + 50% hvid	10 kg hvid + 600 g grundfarve	10 kg hvid + 200 g grundfarve
Grå 100% grundfarve	50% grundfarve + 50% hvid	10 kg hvid + 600 g grundfarve	10 kg hvid + 200 g grundfarve
Mellemgul 100% grundfarve	50% grundfarve + 50% hvid	10 kg hvid + 600 g grundfarve	Farvegengivelse <i>De viste farver er kun vejledende.</i> <i>Fotografiske, digitale og reelle farver er vanskelige at gengive 100% på tryk. Glans, struktur, lys, forskellige farvesystemer m.m. bevirker, at farver på tryk fremstår anderledes end malede farver.</i> <i>Se farvekort hos vore forhandlere og/eller bestil op til 3 gratis prøver på grundfarverne hos Skalflex A/S.</i>
Creme 100% grundfarve	50% grundfarve + 50% hvid	10 kg hvid + 600 g grundfarve	
Sølvgrå 100% grundfarve	50% grundfarve + 50% hvid	10 kg hvid + 600 g grundfarve	
Hvid 100% grundfarve	Tonbare farver <i>Otte af de ni grundfarver kan tones lysere. Her er vist eksempler til inspiration. Ved toning benyttes altid Skalcem 100 Hvid som base. Det er ikke muligt at tone Skalcem 100 til mørkere nuancer.</i>		

Vær sikker i dit farvevalg

Bestil gratis farveprøver

Skalcem 100 leveres i 9 grundfarver. Grundfarverne kan tones lysere efter ønske.

Hvis der er tvivl om farvevalget, tilbyder Skalflex at sende op til 3 gratis prøver på grundfarverne.

Farver bør altid betragtes i de rigtige omgivelser, og det er vigtigt at vælge en farve, der matcher byggestilen, omgivelserne og ikke mindst din personlige stil.

Påfør *ikke* farveprøven direkte på facaden, da dette kan give forskelle i struktur og/eller farve på den færdige facade.

Påfør farveprøven på en testplade eller lignende, og stil den op ad facaden.

Flyt prøven rundt, så farven kan betragtes på både sol- og skyggesiden af huset. Husk også at betragte farven på forskellige tider af døgnet samt i både solrigt og overskyet vejr.

Farveprøverne oprøres i vand og rækker til ca. 0,1 m².

Bestil farveprøverne via www.skalflex.dk eller ring på 86 61 22 99.

Bemærk: Der kan kun bestilles farveprøver på de rene grundfarver.

