



Mellemgul

Skalcem 100

Holdbar, cementbaseret murlaling

Skalcem 100

Skalcem 100 er en cementbaseret murliming til mineralske underlag ude og inde.

Skalcem 100 er en meget slidstærk og vejrbestandig maling, som tåler kystnært klima.

Malingen er meget diffusionsåben.

Skalcem 100 fremstår med den naturlige, kalkmatte overflade, som vi godt kan lide på en facade. Derfor er malingen velegnet til alle bygningstyper; rustikke og moderne, privatboliger, industri og landbrug.

Den fugthærdende maling er desuden velegnet på bl.a. fugtige kældervægge.

Rækkeevne

2-4 m² pr. kg opblandet maling.

Underlag

Skalcem 100 hæfter på alle mineralske underlag, herunder mursten, cementpuds, vandskuring, beton, porebeton, letklinker m.m.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rengjort, fast og bæredygtigt.

Kalk, plastik- eller oliemaling skal fjernes helt.

Underlaget forvandes grundigt med rent, koldt vand, til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende.

Forvanding er tilstrækkelig forbehandling i mange tilfælde.

Der skal forvandes mellem malingslagene.

Grundes med Skalflex Beto-Binder:

Stærkt sugende, uens sugende, glatte eller let afsmittende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3 (grunder/vand).

Hvis der grundes med Skalflex Beto-Binder, skal 1 liter af blandevandet erstattes med 1 liter ufortyndet Skalflex Beto-Binder pr. 10 kg Skalcem 100. Vent nogle minutter med at male til grunderen er overfladetør.

Påføring

Der males i tørvejr. Malingen påføres i et jævnt og dækkende lag med pensel eller langluvet, syntetisk malerrulle. Væggen kan genmales efter ca. 24 timer.

Der må ikke males med Skalcem 100 ved døgn-temperaturer under +5°C.



Skalcem 100
20 kg Hvid, DB-nr. 3859592

- 10 kg Hvid, DB-nr. 3859634
- 10 kg Grå, DB-nr. 8523003
- 10 kg Terracotta, DB-nr. 4380929
- 10 kg Sand, DB-nr. 5622218
- 10 kg Mellemgul, DB-nr. 8347932
- 10 kg Sølvgrå, DB-nr. 3859659
- 10 kg Røddokker, DB-nr. 5622217
- 10 kg Skagengul, DB-nr. 3859642
- 10 kg Creme, DB-nr. 4170874



Skalflex Beto-Binder
2 liter, DB-nr. 3859428
5 liter, DB-nr. 3859410
10 liter, DB-nr. 3859402

Vejledning



1. Opblanding

Hæld 5-6 liter rent, koldt vand pr. 10 kg Skalcem 100 i en blandespand og tilsæt derefter Skalcem 100 malingspulveret. Afmål ens vandmængde til hver opblanding.



2. Omrøring

Omrør med elektrisk blander til malingen er glat og homogen. Malingen skal anvendes indenfor 2 timer.



3. Klargøring af underlag

Underlaget forvandes grundigt. Vent nogle minutter inden påføring af Skalcem 100.

Stærkt sugende, uens sugende, glatte samt let afsmittende underlag grundes i stedet med Skalflex Beto-Binder 1:3 (grunder/vand). Læs mere under 'Klargøring af underlag'.



4. Påføring

Start med at male hjørner og kanter med pensel, og påfør derefter Skalcem 100 med langluvet, syntetisk malerrulle eller pensel på de hele flader. Malingen påføres i et jævnt og dækkende lag. Efter ca. 24 timer kan et nyt lag maling påføres. Husk at forvande mellem malingslagene. Værktøj og redskaber rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Toningsforslag

Otte af de ni grundfarver kan tones lysere. Her er vist eksempler til inspiration. Ved toning benyttes altid Skalcem 100 Hvid som base. Det er ikke muligt at tone Skalcem 100 til mørkere nuancer.

Farvegengivelse

De viste farver er kun vejledende. Fotografiske, digitale og reelle farver er vanskelige at gengive på tryk. Se farvekort med grundfarverne hos dit byggemarked eller bestil op til 3 gratis prøver på grundfarverne på www.skalflex.dk

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Rødokker 100% grundfarve | 50% grundfarve + 50% hvid | 10 kg hvid + 600 g grundfarve | 10 kg hvid + 200 g grundfarve |
| Skagengul 100% grundfarve | 50% grundfarve + 50% hvid | 10 kg hvid + 600 g grundfarve | 10 kg hvid + 200 g grundfarve |
| Terracotta 100% grundfarve | 50% grundfarve + 50% hvid | 10 kg hvid + 600 g grundfarve | 10 kg hvid + 200 g grundfarve |
| Sand 100% grundfarve | 50% grundfarve + 50% hvid | 10 kg hvid + 600 g grundfarve | 10 kg hvid + 200 g grundfarve |
| Grå 100% grundfarve | 50% grundfarve + 50% hvid | 10 kg hvid + 600 g grundfarve | 10 kg hvid + 200 g grundfarve |
| Mellemgul 100% grundfarve | 50% grundfarve + 50% hvid | 10 kg hvid + 600 g grundfarve | |
| Creme 100% grundfarve | 50% grundfarve + 50% hvid | 10 kg hvid + 600 g grundfarve | |
| Sølvgrå 100% grundfarve | 50% grundfarve + 50% hvid | 10 kg hvid + 600 g grundfarve | |
| Hvid 100% grundfarve | | | |



Gode råd

Creme



Hvid



10 kg Hvid tilsat 200 gr Skagengul



Når der er behov for at anvende flere spande maling til samme facade, anbefales det at anskaffe maling med samme produktionsnummer, så eventuelle nuanceforskelle i farven undgås – se påsat label på emballagen.

Bemærk at uens fugtindhold i underlaget kan medføre farveforskelle.

Brug altid rent, koldt vand til forvanding og til opblanding, og benyt altid samme vandmængde i hver opblanding for at undgå nuanceforskelle.

Overfladen kan overmales, når første lag er tørt, dog tidligst efter 1 døgn.

Undgå at arbejde i direkte sollys, da malingen vil tørre for hurtigt med risiko for skjolder.

Beskyt nymalet overflade mod vejrliget de første døgn efter påføring.

Den bedste ophærdning af malingen sker ved døgntemperaturer over +10°C.

Beregn dit forbrug

Når du kender det samlede antal m² er det nemt og hurtigt at beregne hvor meget maling, der skal anvendes. Brug beregneren på www.skalflex.dk

Bestil gratis farveprøver

Det er vigtigt at vælge den rigtige farve, for det betyder meget for glæden ved husets udseende. Det er også vigtigt, at farven matcher husets arkitektur og det omkringliggende kvarter.

Farver og glans er vanskelige at gengive på tryk, og bør derfor altid betragtes i de rigtige omgivelser. Det er derfor Skalflex tilbyder at sende op til tre gratis prøver på grundfarverne.

Bestil farveprøverne nemt og hurtigt på www.skalflex.dk eller ring på 86 61 22 99.

Bemærk: Der kan kun bestilles farveprøver på de rene grundfarver.

Sådan gør du

Farveprøverne udrøres i vand som angivet på posen. Hver farveprøve rækker til ca. 0,1 m².

Påfør farveprøven på en testplade eller lignende og ikke direkte på facaden, da dette kan give forskelle i struktur og/eller farve på den færdigmalede mur.

Stil farveprøverne op ad facaden, og betragt dem i både sol og skygge samt på forskellige tider af døgnet alt efter som dagslyset skifter.



© Skalflex A/S - 01/2019



Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk