

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Fliseklæb

Standard fliseklæb baseret på grå cement

PRODUKTBESKRIVELSE

Standard fliseklæber baseret på grå cement. Produktet er frostfast, og bevarer styrken under de fleste forhold og på de fleste strukturelt sunde underlag.

ANVENDELSE

Til montering af keramiske fliser/klinker, marmor, skifer og ikke fugtfølsomme natursten på underlag af beton, puds, kalciumsilikat- og gipsplader, eksisterende flisebelægning, spartelmasse m.m. Til vandrette og lodrette flader udendørs og indendørs.

EGENSKABER

- Cementbaseret fliseklæber
- Baseret på grå cement
- Stor styrke
- God vedhæftningsevne
- Til mindre og lettere fliseklæbsopgaver
- Til indendørs og udendørs brug

PRODUKTINFORMATION

Emballage	20 kg pose
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit
Produkt deklARATION	C1 E (EN 12004)

ANVENDELSE

Forbrug	Vejledende forbrug er ca. 2,5 kg/m ² med 8 mm tandspartel
Lagtykkelse	2-5 mm, retningsgivende
Arbejdstemperatur	Mellem +5°C og 30°C hele døgnet
Blandingsforhold	5,2-5,4 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pulver
Potlife	Ca. 3-4 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed
Skinddannelsesetid	Ca. 25 minutter ved +20°C
Hærdetid	Tider ved +20°C: Gangbar efter 24 timer Klar til fugning efter 48 timer Tåler fuld belastning efter 14 døgn Fuldt hærdet efter min. 28 døgn

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Tåler ikke frost under hærdning.
- Ved visse flisetypen og natursten skal der tages særlige forholdsregler – følg altid sten-/fliseleverandørens anvisninger.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være egnet, plant, fast, tørt og rengjort for løse partikler. Sugende underlag grundes med 1-2 tynde lag Skalflex® Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand). Lad grunderen tørre inden klæbning.

BLANDING

Hæld $\frac{3}{4}$ af vandmængden i balje/blandekar, og tilsæt derefter tørproduktet. Der blandes med egnet blandeværktøj, mens den resterende vandmængde gradvist tilsættes. Der blandes i 4-5 min. til konsistensen er homogen og let bearbejdelig. Lad blandingen hvile 5-10 minutter, genrør grundigt, hvorefter fliseklæben er klar til brug. Opblandet fliseklæb skal anvendes inden for 3-4 timer.

ANVENDELSE

Påfør ikke Skalflex Fliseklæb på større flader, end flisen/klinken/stenen kan placeres inden for ca. 25 minutter, da der ellers dannes hud på Skalflex Fliseklæb.
Indendørs: Skalflex Fliseklæb påføres underlaget og trækkes igennem med tandspartel. Fliserne monteres i den våde klæber og trykkes/vrides på plads med et fast tryk.
Udendørs: Skalflex Fliseklæb påføres både underlag og flise/sten og trækkes igennem med tandspartel. Stenen/flisen monteres i den våde klæber og trykkes/vrides på plads med et fast tryk.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.