

# Bakkemørtel Våd

6,6% 0-4 mm



## Produktinformation

Bakkemørtel Våd 6,6% 0-4 anvendes til fremstilling af opmuringsmørtel, udkast inden grovpuds samt grovpuds på udkast.

Opblandet til KC 50/50/700 er mørtlen velegnet til murværk i moderat miljø, eksponeringsklasse MX 2-MX3,1. KC 50/50/700 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2.

Fuger bør udføres som skrabebuge (komprimeres/trykkes).

### Blandingsforhold

KC 50/50/700: 1 kg mestercement/rapidcement til 17 kg (15 ltr) Bakkemørtel 6,6%.

Mørtlen skal blandes ensartet i tvangsblender, max. blandetid 15 minutter.

## Teknisk data

Vægt:	1685 kg/m <sup>3</sup>
Styrkeegenskaber:	I henhold til DS/INF 167
Trykstyrke:	0,9 MPa
Bøjningstrækstyrke:	0,5 MPa
Vedhæftningsstyrke:	0,10 MPa
Opbevaring:	Beskyttet mod udtørring og frost

## Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk) for yderligere oplysninger.



15 ltr.  
DB-nr. 1853348

