

Skalflex Betonpuds

Hurtighærdende, svindkompenseret puds til betonunderlag



Produktinformation

Produktegenskaber

Hurtighærdende, cementbaseret og svindkompenseret betonpuds til udendørs og indendørs brug. Produktet har en særdeles god bearbejdelighed. Kan ilægges armeringsnet af glasfiber.

Betongrå farve.

Anvendelsesområder

Skalflex Betonpuds anvendes til div. opgaver på underlag af beton, f.eks. til opretning og reparation af betonelementer, til opriskning/filtsning af sokler m.m.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.

Underlaget forvandes med rent, koldt vand til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende.

Stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand).

Opblanding

Skalflex Betonpuds tilsættes 3,6-3,8 liter rent, koldt vand pr. 15 kg tørmørtel.

Hæld det afmålte vand i et blanderkar og tilsæt derefter tørproduktet. Der blandes i min. 3 minutter med elektrisk blander eller ved effektiv håndblanding til konsistensen er smidig, homogen og pastalignende.

Bland ikke mere betonpuds, end der kan anvendes inden for ca. 30 minutter.

Udførelse

Skalflex Betonpuds påføres med stålbræt, mureske eller lign. i 1-3 mm lagtykkelse (retningsgivende). Filtselag påføres i 2 mm lagtykkelse.

Ønskes en glat overflade, kan overfladen trækkes over med en glat stålspartel eller den kan filtses med en opfugtet svamp, når pudsen har sat sig (efter 45-60 minutter, afhængig af temperatur).

Forbehold

Der må kun arbejdes med produktet ved døgntemperaturer mellem +5°C og +30°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Ved udsigt til lavere temperaturer, nedbør eller meget høj varme bør den nybehandlede overflade omgående afdækkes og forblive afdækket i min. 3-5 døgn efter udførelsen.



Skalflex Betonpuds

Udendørs skal Skalflex Betonpuds hærde min. 7 døgn ved +10°C, før den udsættes for nattefrost.

Rengøring

Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

Anvendelse:	Reparation, opretning og filtsning af betonunderlag ude og inde
Forbrug:	Ca. 1,5 kg tørprodukt pr. m ² pr. mm lagtykkelse
Udbytte:	Ca. 11 liter opblandet betonpuds pr. 15 kg tørprodukt
Opblanding:	3,6-3,8 liter rent, koldt vand pr. 15 kg
Kornstørrelse:	Max. 0,3 mm sorteret og ovntørret kvartssand
Lagtykkelse:	Retningsgivende 2-30 mm
Anvendelsestid:	Opblandet mørtel bør anvendes inden for ca. 30 minutter
Døgntemperatur:	+5°C til +30°C
Hærdeperiode:	Min. 28 dage ved 20°C
Miljøklasse:	Moderat
Opbevaring:	Frostfrit
Holdbarhed:	Min. 12 måneder efter produktionsdato



15 kg, DB-nr. 1961983

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.



FARE

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.



P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

P305/351/338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

