

Skalflex Facade-Silikatmaling

Alkaliefast, silikatbaseret murmaling til mineralske underlag



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Facade-Silikatmaling er en mineralsk maling. Bindemidlet silikat (vandglas) sikrer malingen kemisk reaktion med ethvert rent og tørt mineralsk underlag.

Den kemiske reaktion med mineralske underlag danner en stærk og uopløselig forbindelse mellem maling og underlag.

Skalflex Facade-Silikatmaling er vejrbestandig og samtidig meget diffusionsåben. Fremstår med en naturlig, kalkmat overflade.

Skalflex Facade-Silikatmaling leveres i 20 standardfarver og 88 specialfarver.

Anvendelsesområder

Hæfter på alle mineralske underlag udendørs og indendørs.

Velegnet til opfriskning af Skalcem S2000/CF2000 puds, Skalcem 100 eller andre cementbaserede malinger.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tidligere silikatbehandlede overflader renses for løstsiddende maling. Kalk skal fjernes helt. Grimme belægninger udendørs afrenses med Skalflex Alt-Rens.

Skalflex Facade-Silikatmaling må kun anvendes på tørre og gennemhærdede underlag. Nyopført murværk skal være

min. 2 år gammelt og fri for mursalte. Nypudset murværk skal være min. 1 år gammelt.

Opblanding/påføring

Skalflex Facade-Silikatmaling påføres 1-2 gange med rulle eller pensel og arbejdes godt ind i underlaget. Overmalbar efter 1-2 døgn afhængig af temperatur og RF.

Ved farveskift og nymaling på mindre sugende underlag som beton, cementpuds og vandskuring

1. lag maling: Skalflex Facade-Silikatmaling og Skalflex Silikatgrunder blandes i forholdet 1:1.
2. lag maling: Skalflex Facade-Silikatmaling tilsættes 10-15% Skalflex Silikatgrunder.

Opfriskning af samme farve

1. lag maling: Skalflex Facade-Silikatmaling tilsættes 10-15% Skalflex Silikatgrunder.

Ved stærkt sugende underlag som porebeton, kalkholdig puds- og vandskuring

- Grundning: Silikatgrunder og vand blandes i forholdet 1:3.
1. lag maling: Skalflex Facade-Silikatmaling og Skalflex Silikatgrunder blandes i forholdet 1:1.
 2. lag maling: Skalflex Facade-Silikatmaling tilsættes 10-15% Skalflex Silikatgrunder.

Bemærk

Skalflex Facade-Silikatmaling og Skalflex Silikatgrunder kan ætse glas, keramiske klinker, metal m.m. Sørg derfor for tilstrækkelig afdækning, inden arbejdet påbegyndes.



Skalflex Facade-Silikatmaling

Vedligehold

Grimme belægninger m.m. udendørs fjernes effektivt med Skalflex Alt-Rens.

Opfriskning eller farveskift kan ske med samme produkt eller Skalflex Siloxanemaling.

Gode råd

Anvend produkter med samme produktionsnummer for at undgå eventuelle nuanceforskelle (se emballage).

Der må kun males med Skalflex Facade-Silikatmaling ved døgntemperaturer over +8°C. Ved risiko for lave nattemperaturer eller regn, bør facaden holdes afdækket 2-5 døgn efter udførelse.

Må ikke påføres i direkte sollys eller ved høj luftfugtighed.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

Rækkevne:	5-7 m ² pr. liter
Opblanding:	Skalflex Silikatgrunder
Tørretid:	Afhængig af temperatur og luftfugtighed
	Forbehandling: 1-2 døgn
	Grundning: 1-2 døgn
	Topstrøg: 1-2 døgn
Vanddampdiffusion:	Z _{H₂O} -værdi: 1,0 ved lag på 50 µm
Døgntemperatur:	+8°C til +25°C (Max. 85% RF)
Rengøring:	Vand
Opbevaring:	Tørt og frostfrit i lukket emballage
Glans:	2 (helmat)
Mal-kode:	00-3 (1993)
VOC-max:	<2,5 g/l, VOC-grænseværdi (A/c (VB)): 40 g/l.

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

P261	Undgå indånding af tåge/damp/røg/spray.
P284	[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.



10 liter, DB-nr: 3859253 (Hvid)



5 liter, DB-nr: 5865064 (Hvid)



Farveifte på Skalflex Facade-Silikatmaling kan ses hos Skalflex forhandlere – eller bestil gratis farveprøver

