

Skalflex Facade-Struktur

Facademaling med struktur



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Facade-Struktur er en diffusionsåben, akryl-/silikat-baseret facademaling med god vedhæftning.

Skalflex Facade-Struktur er en såkaldt tykfilmsmaling, hvilket betyder at den dækker fine revner og små krakeleringer i overfladen.

Skalflex Facade-Struktur leveres i 2 strukturvarianter: Fin og grov. Overfladen kan bearbejdes til forskellige stukturer afhængig af påføringsmetode og valg af værktøj. Der kan opnås struktur som vandskuring, berapning, nupret m.m.

Skalflex Facade-Struktur har god dækkeevne, og ved farveskrift er det normalt kun nødvendigt med ét lag maling – uanset strukturfinhed.

Skalflex Facade-Struktur leveres i 11 farver, og fremstår med en naturlig, kalkmat finish.

Anvendelsesområder

Velegnet udvendig og indvendig på mineralske underlag samt på fastsiddende maling.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være tørt, rent, bæredygtigt og fri for salte.

Evt. maling skal være fastsiddende.

Malede underlag skal kun grundes med Skalflex Multi-grunder, hvis overfladen er afsmittende.

Sugende underlag og krakeleringer skal grundes med Skalflex Multigrunder min. én gang, inden der kan males. Grunderen skal tørre ca. 24 timer, inden Skalflex Facade-Struktur kan påføres.

Opblanding

Afhængig af ønske til struktur kan malingen tilsættes op til 20% vand. Jo mere vand, des finere struktur.

Påføring

Skalflex Facade-Struktur påføres med stålbræt, pensel eller rulle (strukturrulle eller almindelig rulle).

Vær omhyggelig med at påføre et jævnt lag maling, da dette vil afgøre den endelige struktur. Hvis dette ikke er muligt, kan underlaget opdeles i sektioner afgrænset af malertape.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Gode råd

Cementpuds kan ikke males før min. 28 døgn efter påføring, og murværk skal være gennemtørt og fri for mursalte.

Undgå at male i direkte sollys og ved høj luftfugtighed. Beskyt nymalede facader mod nedbør og andet vejrlig.



Skalflex Facade-Struktur

Teknisk data

Forbrug:	0,5-2,5 m ² pr. kg
Opblanding:	Fortyndes med op til 20% vand efter ønske
Grunder:	Skalflex Multigrunder
Tørretid:	6-12 timer afhængig af lagtykkelse
Overmalbar:	Efter 24 timer
Vanddampdiffusion:	Z _{H₂O} -værdi: 0,35
Døgntemperatur:	+8°C til +25°C (Max. 85% RF)
Rengøring:	Vand
Opbevaring:	Tørt og frostfrit i lukket emballage
Glans:	2 (helmat)
Mal-kode:	00-1 (1993)
VOC-max:	<2,5 g/l, VOC-grænseværdi (A/c (VB)): 40 g/l.



DB-nr:

15 kg, Fin: 3828373 (Hvid)
 15 kg, Grov: 3858917 (Hvid)
 5 kg, Fin: 3858800 (Hvid)
 5 kg, Grov: 3859022 (Hvid)

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

P261 Undgå indånding af tåge/damp/røg/spray.
 P284 [I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.

Farver



Bemærk: Farverne er kun vejledende, venligst rekvirer gratis farveprøve.

