

Skalflex Flexiklæb

Cementbaseret, fleksibel fliseklæber tilsat kunststofbinder



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Flexiklæb er en cementbaseret universalklæber tilsat kunststofbinder. Flexibel og med god vedhæftningsevne. Skal på byggepladsen kun tilsættes vand.

Anvendelsesområder

Som klæber på ethvert fast, rengjort og gennemhærdet underlag. Til montering af keramiske fliser, klinker, skifer, natursten og murstensskaller.

Velegnet til vandrette og lodrette flader (glider ikke).

Velegnet til fliser-på-fliser, i vådrum, kølerum, gulve med ilagt gulvvarme og andre steder, hvor der stilles krav til en fleksibel klæber med god vedhæftning til underlaget.

Til udendørs og indendørs brug.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være fast, gennemhærdet, bæredygtigt og rengjort for snavs og løse partikler, der kan hindre optimal vedhæftning. Glatte overflader som vinyl og maling slibes ru for at opnå optimal vedhæftning.

Afretningsslag skal være ældre end 14 dage.
I øvrigt følges Skalflex's anvisninger.

Opblanding

Ca. 0,25 liter rent, koldt vand pr. 1 kg Skalflex Flexiklæb.

Omrøring sker med langsomtgående mixer. Blandingen skal hvile 5 minutter før den røres grundigt, og er derefter klar til brug.

Påføring

Skalflex Flexiklæb trækkes på med tandspartel, først med den glatte side, hvorefter der trækkes igennem med tandsiden. Fliser/klinker presses på plads i den fugtige klæber.

Påfør ikke mere fliseklæber på større flader, end at fliserne/klinkerne kan placeres inden ca. 25 minutter, ellers dannes der hud på klæberen. Korrektion af nylagte fliser/klinker kan under normale forhold foretages inden for ca. 15 minutter.

Udendørs skal der trækkes Skalflex Flexiklæb på både underlag og flise for at undgå hulrum.

Ved opsætning/nedlægning af visse fliser og natursten skal der tages specielle forholdsregler – følg derfor altid producentens anvisninger.

Ved montering af gulvfliser skal gulvvarmen være slukket, og gulvet afkølet i arbejdsperioden og 14 dage efter.



Skalflex Flexiklæb

Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer afkorter åbnings- og hærdetid.

Den færdige blanding skal anvendes inden 4 timer.

Rengøring



Rester på værktøj og fliser fjernes før hærdning/afbinding.

Teknisk data

Opblanding:	Ca. 0,25 liter rent, koldt vand pr. 1 kg Skalflex Flexiklæb
Forbrug:	Afhænger af lagtykkelse: Se tabel.
Døgntemperatur:	+5°C til +30°C
Hærdeperiode:	Fuldt hærdet efter 28 døgn ved +20°C Tåler fuld belastning efter 14 døgn
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Holdbar:	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage
Mal-kode:	00-4 (1993)

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

	FARE
	H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelsehandsker/beskyttelsestøj. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P405 Opbevares under lås. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
	Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.



20 kg, DB-nr: 1458276

Tandspartel størrelse	Vejl. forbrug Kg pr. m ²
4 mm	Ca. 1,7
6 mm	Ca. 2,6
8 mm	Ca. 3,5
10 mm	Ca. 4,4
12 mm	Ca. 5,3

 SKALFLEX A/S Industrivej 20B · DK-8800 Viborg Tlf. 86 61 22 99 · www.skalflex.dk 10 DoP 1142-1	
DS/EN 12004 C2, T, E, S1 Cementbaseret universalklæber med kunststoffbinder	
Brandbarhed	Klasse E
Trækstyrke	> 1 N/mm ²
Glidning	< 0,5 mm

