

Skalflex Flisefuge

Indfarvet fugemasse til fugning af fliser og klinker



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Flisefuge er et cementbaseret produkt til fugning af keramiske gulv- og vægfliser, klinker, natursten m.m.

Til fugning af alle typer fliser og klinker indendørs i fugebredder op til 20 mm.

Vandfast og frostsikker.

Tåler gulvvarme efter ophærdning.

Leveres i 2 farver: Lys grå og grå.

Klargøring af underlag

Fliseunderlaget skal være rengjort og stabilt, og fugerne skal være fri for støv, snavs, olie, fedt, voks, løse partikler og fremstå med ensartet dybde. Højtliggende fliseklæb i fugerne fjernes

Opblanding

Skalflex Flisefuge tilsættes under omrøring ca. 0,2 ltr. vand pr. kg pulver. Opblanding sker med langsomt-gående mixer til konsistensen er homogen. Blandingen skal hvile 5 minutter, før den omrøres igen og derefter er klar til brug.

Det anbefales at forvande stærkt sugende fliser grundigt inden fugning.

Påføring

Fugning kan normalt foretages 1-2 døgn efter afsluttet flisemontering.

På fliser med stærkt sugende overflade anbefales fugning med fugeske.

Fugemassen påføres fliserne diagonalt med en gummi-spartel, fugebræt eller lignende, således at fugemassen presses helt i bund. Det er vigtigt, at fugerne fyldes helt op for at modvirke luftblærer.

Det fugede areal afpasses underlaget og flisekanternes sugsevne, inden det overskydende fugemasse afvaskes med en hårdt opvreden svamp, som jævnlige skylles i rent vand. Der vaskes diagonalt over fugerne, således der kun efterlades et ganske fint »fugeslør«.

Når fugen har »sat sig«, kan fugesløret poleres/tørres væk med en tør klud.

Uensartet udtørring, forskelligt vand/cementforhold mv. kan undertiden resultere i en misfarvning af fugen. En evt. misfarvning vil forsvinde med tiden.

Det opblandede produkt skal anvendes inden ca. 2 timer.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.



Skalflex Flisefuge

Teknisk data

Fugebredde:	2-20 mm
Forbrug:	0,6-1,1 kg/m ² afhængig af fugebredde
Døgntemperatur:	+5°C til +30°C
Opblanding:	Ca. 0,2 ltr. koldt, rent vand pr. 1 kg Skalflex Flisefuge (ca. 1 ltr. vand til 5 kg Skalflex Flisefuge)
Anvendelsestid:	Ca. 2 timer ved +20°C
Hærdetid:	Gangbar efter 1 døgn ved +20°C Fuldt hærdet efter 14 døgn
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Holdbarhed:	Min. 2 år i uåbnet emballage
Mal-kode:	00-4 (1993)



5 kg
Lys grå, DB-nr: 1637861
Grå, DB-nr: 1637856

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

	FARE
	H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
	P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
	P405 Opbevares under lås. P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.	



15 kg
Lys grå, DB-nr: 1637865
Grå, DB-nr: 1637857

