

Skalflex Fliseklæb

Standard, cementbaseret fliseklæber



Produktinformation

Produktgenskaber

Skalflex Fliseklæb er en standard, grå, cementbaseret fliseklæber med god vedhæftningsevne.

Skalflex Fliseklæb er frostfast efter hærkning.

Anvendelsesområde

Til vandrette og lodrette flader. Til mindre og lettere fliseklæbsopgaver indendørs og udendørs.

Til montering af keramiske fliser/klinker op til 30 × 30 cm, marmor, skifer og ikke fugtfølsomme natursten på underlag af beton, puds, kalciumsilikat- og gipsplader, eksisterende flisebelægning, spartelmasse m.m.

Begrænsning: Ikke velegnet på gulve med gulvvarme eller i vådzone.

Bemærk: Ved visse flisetyper og natursten skal der tages særlige forholdsregler – følg altid sten-/fliseleverandørens anvisninger.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rengjort, fast og strukturelt sundt. Løstsiddende materiale eller anden forurening, der kan forhindre optimal vedhæftning, fjernes.

Opblanding

Blandes i forholdet 5,2-5,4 liter rent, koldt vand pr. 20 kg Skalflex Fliseklæb. Det anbefales at tilsætte ¼ af vandmængden i blandedspanden, tilsæt tørpulveret, og bland grundigt, mens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Omrøring sker med egnet blandingværktøj til konsistensen er homogen og let bearbejdelig. Blandetiden er 4-5 minutter. Blandingen skal hvile 5-10 minutter, før den røres grundigt og er derefter klar til brug.

Opblandet produkt skal anvendes inden for 3-4 timer.

Påføring

Montering af indvendige fliser: Der påføres et glat og dækkende lag Skalflex Fliseklæb på underlaget, hvorefter laget trækkes igennem med tandspartel. Fliserne monteres i den våde klæber og trykkes/vrides på plads med et fast tryk.

Montering af udendørs sten m.m.: Skalflex Fliseklæb trækkes på både underlag og flise/sten med tandspartel for at undgå hulrum. Stenen/flisen monteres i den våde klæber og trykkes/vrides på plads med et fast tryk.

Gulvfliser kan normalt betrædes efter 24 timer, og fugning kan ske efter 48 timer.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk

Skalflex Fliseklæb

Forbehold

Tørretiden kan variere afhængig af flisens/klinkens størrelse og underlagets sugsevne.

Rengøring

Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

| | |
|-----------------|--|
| Opblanding: | 5,2-5,4 liter rent, koldt vand pr. 20 kg fliseklæb |
| Lagtykkelse: | Retningsgivende 2-5 mm |
| Hærdeperiode: | Fuldt hærdet efter 28 døgn ved +20°C Tåler gangtrafik efter 24 timer ved +20°C Kan fuges efter 48 timer ved +20°C Tåler fuld belastning efter 14 døgn ved +20°C |
| Døgntemperatur: | +5°C til +30°C |
| Opbevaring: | Tørt og frostfrit |



20 kg, DB-nr: 1935011

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

| | |
|--|---|
| | FARE |
| | <p>H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.</p> |
| | <p>P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.</p> |
| | <p>P405 Opbevares under lås. P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.</p> |
| <p>Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatireduktionen forringes.</p> | |

| Tandspartel størrelse | Vejl. forbrug Kg pr. m ² |
|-----------------------|--|
| 4 mm | Ca. 1,2 |
| 6 mm | Ca. 1,7 |
| 8 mm | Ca. 2,5 |
| 10 mm | Ca. 3,1 |

| | |
|-------------|--|
| | <p>SKALFLEX Industrivej 20B DK-8800 Viborg 17 DoP 699</p> |
| | <p>DS/EN 12004 C1, E Cementholdigt klæbemiddel med udvidet åbningstid til montering af fliser/klinker</p> |
| Brandbarhed | Klasse F |



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk