

Skalflex Hæftemørtel Grå

Cementbaseret hæfte- og armeringsmørtel



Produktinformation

Egenskaber

Skalflex Hæftemørtel Grå er en cementbaseret hæftemørtel, der kan anvendes på en lang række ikke sugende underlag, såsom tegl, kalksandsten, beton, letklinker, glatte underlag og glatte maskinsten.

Skalflex Hæftemørtel Grå er velegnet til armering med Skalflex Armeringsnet, hvor der er risiko for revnedannelser.

På kløvede kalksandsten påføres Skalflex Hæftemørtel Grå altid i to omgange.

Anvendt som puds i maks lagtykkelse (ca. 5 mm) kan det, specielt på svagt/ikke sugende underlag, kan det være nødvendigt at udføre opgaven som en 2 lags behandling.

Studs fuger kan sammenlimes med 4-6 mm lagtykkelse med tandspartel 8-12 mm.

Anvendelse

Som vedhæftningsforbedrer til grovpuds.

Som netbærende puds. Som underlag for tyndpuds, silikonepuds, silikatpuds, silikatmaling, silikoneharpikspuds og silikoneharpiksmaling.

Krav til underlag

Underlaget skal være fast, tørt og bæredygtigt samt rengjort for snavs, salte og løse partikler.

Forbrug

Ca. 1,4 kg pr. mm lagtykkelse.

Lagtykkelse

1-5 mm.

Opblanding

Tilsæt ca. 5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg. Skalflex Hæftemørtel Grå blandes med egnet blanderværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Døgntemperatur

+5°C til +25°C.

Efterbehandling

Kan efter 2-3 dage påføres kalk-, kalkcement- eller cementpuds eller males med Skalcem 100. Efter 28 døgn kan overfladen færdigbehandles med alle typer slutpuds og malingsprodukter.



Skalflex Hæftemørtel Grå

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

| | |
|-----------------|--|
| Opblanding: | Fra 5 liter rent, kold vand pr. 25 kg Skalflex Hæftemørtel |
| Forbrug: | Ca. 1,4 kg/m ² pr. mm lagtykkelse |
| Lagtykkelse: | 2-5 mm uden net, 3-8 mm med net |
| Kornstørrelse: | Op til 0,8 mm |
| Hærdeperiode: | Min. 28 døgn ved +20°C |
| Døgntemperatur: | +5°C til +25°C |
| Opbevaring: | Tørt og frostfrit |
| Holdbarhed: | Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes. |



25 kg, DB-nr: 1671928

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

| | |
|--|---|
| | FARE |
| | H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. |
| | P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelsehandsker/beskyttelsestøj. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| | P405 Opbevares under lås. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. |

| |
|--|
| |
| SKALFLEX A/S Industrivej 20B · DK-8800 Viborg Tlf. 86 61 22 99 · www.skalflex.dk 19 DoP 1327 |
| EN 998-1 Skalflex Hæftemørtel (GP-mørtel) Brandklasse: A1 |

