

# Skalflex Hæftemørtel

Hæftemørtel/tyndpuds med enestående vedhæftning

HVID



## Produktinformation

### Produktgenskaber

Skalflex Hæftemørtel er en diffusionsåben hæftemørtel med enestående vedhæftning til indendørs- og udendørs brug.

Hæfter på alle faste, rengjorte mineralske overflader – tegl, beton, kalksandsten, letklinker, porebeton m.m.

Skalflex Hæftemørtel er baseret på hvid cement, og fremstår med en hvid overflade, som enten kan efterlades ubehandlet eller males med Skalcem 100, Skalflex Facade-Silikatmaling eller Skalflex Siloxanemaling.

### Anvendelsesområde

Som hæftemørtel/tyndpuds på faste, rengjorte, mineralske underlag. Kan armeres med Skalflex Armeringsnet, hvis der er risiko for revnedannelser.

*Bemærk: På gipsplader, ikke-mineralske, malede eller flisebeklædte underlag anbefales Skalflex Multipuds.*

### Klargøring af underlag

Underlaget skal være rengjort, fast og bæredygtigt. Sugende underlag forvandes før påføring af Skalflex Hæftemørtel. Stærkt sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3.

### Opblanding

25 kg Skalflex Hæftemørtel tilsættes min. 5 liter rent, koldt vand afhængig af opgavens art og underlagets sugsevne. Opblanding sker med elektrisk blander. Konsistensen skal være fed og homogen.

### Påføring

Skalflex Hæftemørtel påføres med stålbræt eller sprøjte og filtses med filtsebræt eller let fugtig svamp.

Ved lagtykkelser over 5 mm trækkes mørtlen på i flere omgange for at undgå svindrevner.

Ved ilægning af armeringsnet skal nettet være helt dækket af mørtel og samtidig ligge i den yderste tredjedel af pudslaget. Netsamlinger skal overlappe min. 5 cm.

Overmalbar udendørs efter ca. 28 døgn, indendørs efter ca. 7 døgn.

### Gode råd

Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.

Nybehandlet overflade beskyttes mod vejrliget. Må ikke påføres i direkte solskin.



# Skalflex Hæftemørtel

**HVID**

## Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## Teknisk data

Opblanding:	Min. 5 liter rent, kold vand pr. 25 kg Skalflex Hæftemørtel
Forbrug:	Ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse
Lagtykkelse:	3-4 mm
Kornstørrelse:	Max. 1,2 mm
Massefylde:	Ca. 1,6 g/cm <sup>3</sup>
Tørretid:	3 døgn ved +20°C
Hærdeperiode:	Min. 28 døgn ved +20°C
Døgntemperatur:	+5°C til +25°C
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Mal-kode:	00-4 (1993)



25 kg, DB-nr: 1671928

## Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk) for yderligere oplysninger.



### FARE

- H315 Forårsager hudirritation.  
 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.  
 P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
 P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  
 P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.  
 P305/351/338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

- P405 Opbevares under lås.  
 P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.



### SKALFLEX A/S

Industrivej 20B · DK-8800 Viborg  
 Tlf. 86 61 22 99 · [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk)  
 13  
 DoP 1327-1

### EN 998-1

Skalflex Hæftemørtel  
 (GP-mørtel)  
 Brandklasse: A1

