

# Skalflex Hæftemørtel

Hæftemørtel/tyndpuds med enestående vedhæftning

**RÅHVID**



## Produktinformation

### Produktegenskaber

Skalflex Hæftemørtel er en diffusionsåben hæftemørtel med enestående vedhæftning til indendørs- og udendørs brug.

Hæfter på alle faste, rengjorte mineralske overflader – tegl, beton, kalksandsten, letklinker, porebeton m.m.

Skalflex Hæftemørtel er baseret på hvid cement, og fremstår med en råhvid overflade, som enten kan efterlades ubehandlet eller males med Skalcem 100, Skalflex Facade-Silikatmaling eller Skalflex Siloxanemaling.

### Anvendelsesområde

Som hæftemørtel/tyndpuds på faste, rengjorte, mineralske underlag. Kan armeres med Skalflex Armeringsnet, hvis der er risiko for revnedannelser.

*Bemærk: På gipsplader, ikke-mineralske, malede eller flisebeklædte underlag anbefales Skalflex Multipuds.*

### Klargøring af underlag

Underlaget skal være rengjort, fast og bæredygtigt. Sugende underlag forvandes før påføring af Skalflex Hæftemørtel. Stærkt sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3.

### Opblanding

25 kg Skalflex Hæftemørtel tilsættes min. 5 liter rent, koldt vand afhængig af opgavens art og underlagets sugsevne. Opblanding sker med elektrisk blander. Konsistensen skal være fed og homogen.

### Påføring

Skalflex Hæftemørtel påføres med stålbræt eller sprøjte og filtses med filtsebræt eller let fugtig svamp.

Ved lagtykkelser over 5 mm trækkes mørtlen på i flere omgange for at undgå svindrevner.

Ved ilægning af armeringsnet skal nettet være helt dækket af mørtel og samtidig ligge i den yderste tredjedel af pudslaget. Netsamlinger skal overlappe min. 5 cm.

Overmalbar udendørs efter ca. 28 døgn, indendørs efter ca. 7 døgn.

### Gode råd

Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.

Nybehandlet overflade beskyttes mod vejrliget. Må ikke påføres i direkte solskin.



# Skalflex Hæftemørtel

**RÅHVID**

## Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## Teknisk data

Opblanding:	Min. 5 liter rent, kold vand pr. 25 kg Skalflex Hæftemørtel
Forbrug:	Ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse
Lagtykkelse:	3-4 mm
Kornstørrelse:	Max. 1,2 mm
Massefylde:	Ca. 1,6 g/cm <sup>3</sup>
Tørretid:	3 døgn ved +20°C
Hærdeperiode:	Min. 28 døgn ved +20°C
Døgntemperatur:	+5°C til +25°C
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Mal-kode:	00-4 (1993)



25 kg, DB-nr: 1671928

## Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk) for yderligere oplysninger.



### FARE

- H315 Forårsager hudirritation.
- H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
- P305/351/338



- VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405 Opbevares under lås.
  - P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.



### SKALFLEX A/S

Industrivej 20B · DK-8800 Viborg  
Tlf. 86 61 22 99 · [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk)  
13  
DoP 1327-1

### EN 998-1

Skalflex Hæftemørtel  
(GP-mørtel)  
Brandklasse: A1

