

Skalflex Hæftemørtel

Cementbaseret hæfte- og tyndpudsmørtel



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Hæftemørtel er en alsidig specialmørtel til indendørs- og udendørs brug.

Skalflex Hæftemørtel hæfter på faste, rengjorte mineralske overflader som tegl, puds, beton, letklinkerbeton m.m.

Leveres i tre farver: Hvid, Grå og Råhvid.

Anvendelse

Velegnet som hæftemørtel/tyndpudsmørtel på faste, rengjorte mineralske underlag.

Velegnet til forstærkning med Skalflex Armeringsnet ved risiko for revnedannelser.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være tørt, rengjort, fast og strukturelt sundt.

Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, dog uden blank vand. Stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand).

Opblanding

25 kg Skalflex Hæftemørtel tilsættes fra 5 liter rent, koldt vand afhængig af opgavens art og underlagets sugsevne.

Der blandes med egnet blanderværk til konsistensen er homogen og let bearbejdelig. Opblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.

Påføring

Skalflex Hæftemørtel påføres i ønsket lagtykkelse med stålbræt eller sprøjte og bearbejdes med filtsebræt eller hårdtopvredet svamp.

Ved lagtykkelser over 5 mm trækkes mørtlen på i flere omgange for at undgå svindrevner.

Ved ilægning af Skalflex Armeringsnet er det vigtigt at nettet er dækket af puds og samtidig ligger i den yderste tredjedel af pudslaget. Netsamlinger skal overlappe med min. 10 cm.

Efterbehandling

Pudset overflade er overmalbar udendørs efter ca. 28 døgn v/+20°C, indendørs efter ca. 7 døgn.

Vejrforhold/Forbehold

Der må ikke pudses udendørs i vinterperioden. Uhærdet puds tåler ikke frost og skal beskyttes mod vejrligt 2-5 døgn efter påføring. Må ikke påføres i direkte solskin.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk

Skalflex Hæftemørtel

Teknisk data

Forbrug:	Ca. 1,4 kg/m ² pr. mm lagtykkelse
Lagtykkelse:	2-5 mm uden net, 3-8 mm med net
Farver:	Grå, Hvid og Råhvid
Kornstørrelse:	Hvid og Grå: 0,3-0,8 mm Råhvid: 0,1-1,2 mm
Hærdeperiode:	Min. 28 døgn ved +20°C
Døgntemperatur:	+5°C til +25°C
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Rengøring:	Vand umiddelbart efter brug

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.



25 kg Grå, DB-nr: 1671928
25 kg Hvid, DB-nr: 1990428
25 kg Råhvid, DB-nr: 1671928



FARE

- H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P305/351/338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P405 Opbevares under lås.
P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Chromatindhold:

Indholdet af vandopløseligt chromater er mindre end 2 mg pr. kg ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
(Gælder ikke for Skalflex Hæftemørtel Hvid og Råhvid).



SKALFLEX
Industrivej 20B
DK-8800 Viborg
19
DoP 1327

EN 998-1

Skalflex Hæftemørtel
(GP-mørtel)
Brandklasse: A1



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk