

Skalflex Let Fliseklæb

Cementbaseret fliseklæber med stor fylde



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Let Fliseklæb er en støvreduceret, kunststofforstærket letvægtsklæber på cementbasis til montering af fliser/klinker, skifer, natursten og mineraluldsplader. Skalflex Let Fliseklæb er støvreduceret, har en god fleksibilitet, meget smidig konsistens og lang åbningstid. Skalflex Let Fliseklæb har en stor fylde, som giver ca. 30% længere rækkeevne sammenlignet på samme kiloantal med andre cementbaserede klæbere. Velegnet udendørs og indendørs. Er i afbundet tilstand vand- og frostbestandig.

Anvendelsesområde

Skalflex Let Fliseklæb anvendes til montering af fliser/klinker, skifer, natursten og mineraluldsplader på underlag af beton, puds, gulvvinyl, gipsplader, eksisterende flisebelægninger, terrazzo, spartelmasser m.m. Velegnet på lodrette flader (glider ikke) såvel som vandrette flader. Velegnet på gulvvarme, i kølerum og andre steder, hvor der stilles krav til fleksibilitet og vedhæftning til underlaget.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, som kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Sugende underlag grundes 1 til 2 gange med Skalflex Beto-Binder fortyndet med vand i forholdet 1:3. Grunderen påføres i et tyndt, jævnt og dækkende lag umiddelbart før montering. Glatte underlag som vinyl og maling slibes let ru med sandpapir for at opnå korrekt vedhæftning til underlaget. Gulvvarme skal være slukket

og gulvet være afkølet i arbejdsperioden og min. 14 dage efter. Betonelementer skal være ældre end 2 måneder.

Opblanding

Det anbefales, at $\frac{3}{4}$ af vandmængden først hældes i blandebalje, derefter tilsættes tørpulveret og der blandes grundigt, mens den resterende vandmængde tilsættes. Der blandes med elektrisk blander, indtil der opnås en homogen og letbearbejdelig masse. Blandetiden er 4-5 minutter, efterfulgt af 5-10 minutters henstand, genopblanding og fliseklæber er klar til brug. Den opblandede klæber skal anvendes inden for ca. 4 timer.

Påføring/afbinding

Den opblandede fliseklæber trækkes på underlaget med stålbræt og trækkes derefter igennem med tandspartel. Flisen/klinken trykkes godt på plads i den våde klæber, således at der opnås fuld kontaktflade på flisens bagside. Efterjustering af nylagte fliser kan under normale forhold foretages inden for ca. 20 min.

Påfør ikke klæberen på større flader end flisen kan placeres indenfor ca. 30 minutter, idet der efterfølgende dannes »hud« på klæberen.

Arbejde med Skalflex Let Fliseklæb bør ikke foregå ved temperaturer under +5°C eller over +30°C. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter åbnings- og hærdetid. Nypåført fliseklæb skal beskyttes mod vejrliget de første 2-5 døgn efter påføring. Tåler ikke frost i hærdperioden.



Skalflex Let Fliseklæb

Teknisk data

Forbrug:	Afhænger af lagtykkelse: Se tabel.
Kornstørrelse:	0-1 mm
Opblanding:	3,5-3,8 liter rent, koldt vand pr. 18 kg fliseklæb
Hærdetid:	Gangbar efter 24 timer ved +20°C Fugning efter 48 timer ved +20°C Fuldt hærdet efter 28 døgn
Anvendelsestid:	Opblandet fliseklæb skal anvendes inden 4-5 timer
Åbningstid:	Op til 3 timer
Døgntemperatur:	+5°C til +30°C
Farve:	Lys grå
Rengøring:	Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Holdbarhed:	Min. 12 måneder under tørre og egnede forhold
Mal-kode:	00-4 (1993)



18 kg, DB-nr: 1840055

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

Tandspartel størrelse	Vejl. forbrug Kg pr. m ²
4 x 4 mm	Ca. 0,8
6 x 6 mm	Ca. 1,3
8 x 8 mm	Ca. 1,8
10 x 10 mm	Ca. 2,1

	FARE
	H315 Forårsager hudirritation.
	H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
	H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
	P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
	P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
	P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
	P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontakt-linser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
	P405 Opbevares under lås.
	P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.	

 SKALFLEX A/S Industrivej 20B · DK-8800 Viborg Tlf.: 86 61 22 99 · www.skalflex.dk 15	
EN 12007 C2, T, E, S1 Forbedret, fleksibel, cementbaseret klæbemiddel med udvidet åbningstid og reduceret slip	
Brandbarhed	Klasse F
Høj indledende trykstyrke	1 N/mm ²
Høj indledende trækstyrke efter varmepåvirkning	1 N/mm ²
Høj indledende trækstyrke efter vandpåvirkning	1 N/mm ²
Høj indledende trækstyrke efter frost-/tøpåvirkning	1 N/mm ²

