

Skalflex Letpuds

Fugt- og kondensabsorberende puds til indendørs brug



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Letpuds er en cementbaseret letpuds med fugt-/kondensabsorberende egenskaber.

Anvendelsesområder

Hæfter på alle indendørs faste, rene mineralske overflader som tegl, beton, kalksandsten, letklinker, porebeton m.m.

Velegnet til indvendige rum med skiftende luftfugtighed, eksempelvis i kældre.

OBS: Til indendørs brug.

Klargøring af underlag

Stærkt sugende underlag som f.eks. porebeton skal forvandes, men ellers skal underlaget som hovedregel ikke forvandes eller forbehandles.

Opblanding

Opblandes med ca. 5,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg Skalflex Letpuds.

Påføring

Skalflex Letpuds påføres med stålbræt og bearbejdes med pudsebræt eller filtsebræt.

Kan påføres i lagtykkelser fra 3-8 mm pr. lag.
Ved underliggende isolering påføres 7-8 mm pr. lag.
Ved lagtykkelser over 8 mm trækkes pudsen på af flere omgange.

Den færdigblandede Letpuds skal anvendes inden for 2 timer.

I varme perioder kan der eftervandes ved forstøvning med vand.

Kan efterbehandles efter 3-4 døgn med Skalcem 100.



Skalflex Letpuds

Teknisk data

Opblanding:	Ca. 5,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg Skalflex Letpuds
Forbrug:	Ca. 1,2 kg/mm/m ² afhængig af lagtykkelse
Tørretid:	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, cirkulation og bygningens konstruktion. Overfladetør efter ca. 1 døgn
Overmalbar:	Efter 3-4 døgn
Hærdeperiode:	28 døgn ved +20°C
Døgntemperatur:	Min. +5°C
Massefylde:	1,2 kg/m ³
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Mal-kode:	00-4 (1993)



20 kg, DB-nr: 1548772

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

	FARE
	H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.

SKALFLEX A/S Industrivej 20B · DK-8800 Viborg Tlf. 86 61 22 99 · www.skalflex.dk 10 DoP 1208-1
EN 998-1 Skalflex Letpuds (LW-mørtel) Brandklasse: A1

