

Skalflex Letpuds

Fugt- og kondensabsorberende puds til indendørs brug



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Letpuds er en cementbaseret letpuds med fugt- og kondensabsorberende egenskaber til indendørs brug.

Pudsen optager fugt fra luften, og afgiver det igen i forbindelse med udluftning.

Anvendelsesområder

Hæfter på alle indendørs faste, rene mineralske overflader som tegl, beton, kalksandsten, letklinker, porebeton m.m.

Velegnet til indvendige rum med skiftende luftfugtighed, eksempelvis i kældre og tørrerum.

Klargøring af underlag

Stærkt sugende underlag som f.eks. porebeton skal forvandes, men ellers skal underlaget som hovedregel ikke forvandes.

Opblanding

Opblandes med ca. 5,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg Skalflex Letpuds. Der blandes med egnet blandingværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Opblandet Skalflex Letpuds skal anvendes inden for 2 timer.

Påføring

Skalflex Letpuds påføres med stålbræt og bearbejdes med pudsebræt eller filtsebræt, mens pudsen stadig er plastisk.

Kan påføres i lagtykkelser fra 3-8 mm pr. lag.

Ved underliggende isolering påføres 7-8 mm pr. lag.

Ved lagtykkelser over 8 mm trækkes pudsen på af flere omgange.

Kan efterbehandles efter 3-4 døgn med Skalcem 100 eller en anden meget diffusionsåben maling.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk

Skalflex Letpuds

Teknisk data

Opblanding:	Ca. 5,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg Skalflex Letpuds
Forbrug:	Ca. 1,2 kg/mm ² afhængig af lagtykkelse
Tørretid:	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, cirkulation og bygningens konstruktion. Overfladetør efter ca. 1 døgn
Overmalbar:	Efter 3-4 døgn
Hærdeperiode:	28 døgn ved +20°C
Døgntemperatur:	Min. +5°C
Massefylde:	1,2 kg/m ³
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Rengøring:	Vand umiddelbart efter brug
Mal-kode:	00-4 (1993)



20 kg, DB-nr: 1548772

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.



FARE

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Chromatindhold:

Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg.



SKALFLEX

Industrivej 20B
DK-8800 Viborg
10
DoP 1208

EN 998-1

Skalflex Letpuds
(LW-mørtel)
Brandklasse: A1



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk