

Skalflex Multiklæb®

Fleksibel, all-round fliseklæber baseret på hvid cement



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Multiklæb® er en cementbaseret all-round, fleksibel fliseklæber baseret på hvid cement. Stor styrke og fremragende vedhæftningsevne.

Skalflex Multiklæb® er frostfast, og bevarer styrken under alle forhold og på alle bæredygtige underlag.

Meget smidig at arbejde med.

Anvendelsesområder

Til alle typer indendørs og udendørs klæbeopgaver.

Indendørs til montering af alle flisetyper og størrelser inkl. storformatfliser, glassten, marmor og mosaik, fliser på fliser, stuk, limning af kunststofplader i vådrum m.m.

Udendørs til limning af skorstenselementer, alle flise- og blokstentyper samt limning af gesimser, sålbænke m.m.

Godkendt til opklæbning af isolering i forbindelse med facadeisolering.

Skalflex Multiklæb® tåler gulvvarme. Gulvvarmen skal være slukket og gulvet være afkølet i hele arbejds- og hærdeperiode.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rengjort, fast og bæredygtigt. Løstsiddende materiale eller anden forurening, der kan forhindre optimal vedhæftning fjernes.

Opblanding

Blandes i forholdet ca. 0,25 liter rent, koldt vand pr. 1 kg Multiklæb®. Opblanding sker med hurtiggående blander. Konsistensen skal være letbearbejdelig og homogen. Blandingen skal hvile 5 minutter, før den røres grundigt, hvorefter den er klar til brug.

Påføring

Der påføres et glat og dækkende lag Skalflex Multiklæb® på underlaget, hvorefter laget trækkes igennem med tandspartel. Tandstørrelse skal passe til flisens beskaffenhed og bør vælges ud fra strukturen på flisens bagside.

OBS: Opblandet fliseklæb skal anvendes inden for 4 timer.

Montering af indvendige fliser:

Fliser monteres i den våde klæber og trykkes/vrides på plads med et fast tryk.

Storformatfliser, udendørs sten m.m.

Skalflex Multiklæb® trækkes på både underlag og flise/sten med tandspartel for at undgå hulrum. Stenen/flisen trykkes/vrides på plads med et fast tryk.



Skalflex Multiklæb®

Bemærk

Ved visse flisetyper og natursten skal der tages særlige forholdsregler – følg altid sten-/fliseleverandørens anvisninger.

Rengøring



Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

Anvendelse:	Som klæber på ethvert fast, rengjort og gennemhærdet underlag ude som inde
Opblanding:	Ca. 0,25 liter rent, koldt vand pr. 1 kg fliseklæb
Hærdeperiode:	Gangbar efter 24 timer ved +20°C Fugning efter 48 timer ved +20°C Fuldt hærdet efter 28 døgn ved +20°C Tåler fuld belastning efter 14 døgn ved +20°C
Døgntemperatur:	Min. +5°C
Opbevaring:	Tørt og frostfrit

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

	FARE
	H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
	P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
	P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis dette kan gøres. Fortsæt skylning.
	P405 Opbevares under lås. P313 Søg lægehjælp.
	Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.



20 kg, DB-nr: 1257737



15 kg, DB-nr: 1257736
5 kg, DB-nr: 1257735



SKALFLEX A/S
Industrivej 20B · DK-8800 Viborg
Tlf. 86 61 22 99 · www.skalflex.dk
08
DoP 709-2

DS/EN 12004
C2, T, E, S1

Cementbaseret universalklæber
til udendørs og indendørs brug

Brandbarhed	Klasse A1
-------------	-----------

Tandspartel størrelse	Vejl. forbrug Kg pr. m ²
4 mm	Ca. 1,7
6 mm	Ca. 2,6
8 mm	Ca. 3,5
10 mm	Ca. 4,4
12 mm	Ca. 5,3

