

Skalflex Multispartel®

Cementbaseret, hvid spartelmasse



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Multispartel® er en spartelmasse med god vedhæftning og en stor rækkeevne, baseret på hvid cement.

Skalflex Multispartel® er fugthærdende og vandfast. Derfor kan den anvendes på fugtige underlag, hvor akryl- og PVC-baserede spartelmasser giver problemer.

Skalflex Multispartel® svinder og krakelerer ikke i forbindelse med hærdning. Synker ikke, selv ved tykke lag.

Diffusionsåben – tillader murværket at ånde.

Anvendelsesområder

Til alle typer spartelopgaver udendørs og indendørs. Skalflex Multispartel® kan anvendes udendørs på mineralske underlag. Indendørs kan den anvendes på både tidligere malede og mineralske underlag.

For helt glat overflade, skal overfladen slibes med sandpapir inden for 7 døgn.

Ved opfyldning af store huller er det en fordel at tilsætte 20% ovntørret kvartssand (0,3-0,6 mm).

Opblanding

Blandes i forholdet ca. 0,3 liter rent, koldt vand pr. 1 kg Skalflex Multispartel®. Vandmængden reguleres efter arbejdsopgave og ønske til konsistens.

Vandet hældes i blandespand og pulveret tilsættes under oprøring. Der blandes med langsomtgående blander eller murske.

Ønskes en kornet overflade, f.eks. i forbindelse med reparation på vandskuret væg, kan der i opblandingen tilsættes en passende mængde kvartssand (max. 20%).

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rengjort, fast og bæredygtigt.

Sugende underlag skal forvandes med rent vand inden spartelmassen påføres.

Påføring

Skalflex Multispartel® påføres med stålbræt eller spartel. Efter påføring skal spartelmassen tørre i nogle minutter, før der glattes med svamp. Opblandet spartelmasse skal anvendes inden 2 timer.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.





Skalflex Multispartel®

Teknisk data

Opblanding:	Ca. 0,3 liter rent, koldt vand pr. 1 kg Skalflex Multispartel®
Forbrug:	Afhænger af underlag og lagtykkelse
Massefylde:	0,85 g/cm ³
Vedhæftning:	3,00 MPa på beton
Hærdeperiode:	28 døgn ved +20°C
Overmalbar:	Indendørs efter ca. 7 døgn Udendørs efter ca. 28 døgn
Døgntemperatur:	Min. +5°C
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Mal-kode:	00-4 (1993)

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

	FARE
	<p>H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.</p>
	<p>P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.</p>
	<p>P405 Opbevares under lås.</p>
	<p>Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.</p>



20 kg, DB-nr: 5344207
 10 kg, DB-nr: 5344206
 4 kg, DB-nr: 5344168

Anvendelsesmuligheder

