

# Skalflex Saltbinder/Primer

Grunder og saltbinder til murværk og beton



## Produktinformation

### Produktegenskaber

Grunder, der midlertidigt binder skadelige salte i murværk og beton.

Skalflex Saltbinder/Primer forhindrer salte i at trænge ud i ny og endnu ikke hærdet facadebehandling, og sikrer ensartet vedhæftning af efterfølgende behandlinger.

Skalflex Saltbinder/Primer er virksom i 1-2 døgn, hvorefter den efterfølgende fugtbehandling overtager effekten.

### Anvendelsesområder

Skalflex Saltbinder/Primer anvendes på murværk og beton i forbindelse med fugtbehandling udendørs eller indendørs.

Skalflex Saltbinder/Primer er velegnet til mineralske underlag som mørtler, puds og beton, men er ikke velegnet på gipsoverflader.

### Klargøring af underlag

Underlaget skal være mineralsk, rent, stabilt, bæredygtigt og sugende.

Løst og saltangrebet puds og maling samt andre løse partikler, der kan hindre optimal vedhæftning skal fjernes.

Beskadigede fuger skal skæres ud til en dybde på min. 1,5 cm.

### Opblanding

Skalflex Saltbinder/Primer skal anvendes uførtynnet. Omrystes før brug.

### Påføring

Skalflex Saltbinder/Primer påføres i et jævnt og dækkende lag med malerrulle, pensel eller spray på hele murfladen.



Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

[www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk)

# Skalflex Saltbinder/Primer

## Viderebehandling

Når det primede underlag er tørt, skal det behandles med Skalflex Sokkelstop, Skalflex Multipuds Vandtæt, Skalflex Multitæt, Skalflex Aktiv eller Skalflex Sockeltæt – afhængig af fugtskadetype og skadens omfang. Dette skal ske inden for 1-2 døgn efter påføring af Skalflex Saltbinder/Primer.

## Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.



5 liter, DB-nr. 1547792

## Teknisk data

Forbrug:	0,3-0,5 liter pr. m <sup>2</sup> afhængig af underlagets sugsevne
Tørretid:	1-4 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed
Døgntemperatur:	+5°C til +25°C
Basis:	Polymer-silikat
Viskositet:	< 30 mPa·s
pH-værdi:	11
Opbevaring:	Køligt, tørt og frostfrit
Holdbarhed:	Min. 12 måneder i lukket originalemballage
Mal-kode:	00-4 (1993)

## Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk) for yderligere oplysninger.

