

# Skalflex Silikonepuds Protect

Smuds- og vandafvisende tyndpuds med selvrensende egenskaber



## Produktinformation

### Produktegenskaber

Skalflex Silikonepuds Protect er en smuds- og vandafvisende tyndpuds med fotokatalytiske (selvrensende) egenskaber.

Produktet er baseret på silikoneharpiks, sorterede mineralske tilslagsmaterialer og pigmenter.

Skalflex Silikonepuds Protect er let at arbejde med og har en god vedhæftnings- og dækkeevne, og er desuden vejrbestandig og diffusionsåben. Fremstår med en robust og slidstærk overflade.

Leveres indfarvet og færdigblandet i spanden.

### Anvendelsesområder

Skalflex Silikonepuds Protect er velegnet som slutpuds udendørs over sokkelniveau. Anvendes, når der er ønske om en vejrbestandig, selvrensende og indfarvet slutpuds.

Skalflex Silikonepuds Protect er velegnet som afsluttende pudslag på isoleringssystemer, armerede pladeunderlag, fuldt hærdet beton, murværk og grundpuds.

### Klargøring af underlag

Underlaget skal være jævnt, rent, gennemhærdet, tørt, fast og strukturelt sundt. Facaden rengøres, så den er fri for snavs, alger og

anden forurening. Mindre grater og ujævnheder slibes bort. Lunker udfyldes med f.eks. Skalflex Multi-Rep 2080.

Underlaget grundes med Skalflex Beto-Binder min. 2-4 timer før påføring af silikonepudsen. Skalflex Beto-Binder skal opblandes med rent, koldt vand i forholdet 1:3 (grunder/vand) og arbejdes godt ind i underlaget med malerrulle eller stor pensel.

### Opblanding

Skalflex Silikonepuds Protect leveres færdigblandet, og der må ikke tilsættes tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller lign.

Produktet omrøres grundigt med egnet blandedværktøj før ibrugtagning. Derefter frarådes yderligere omrøring. Undgå luftbobler i pudsen under omrøringen.

### Påføring

Skalflex Silikonepuds Protect påføres med rustfrit stålbræt i en lagtykkelse op til 1,5 mm.

Overfladen bearbejdes med Skalflex Soft Touch nylonbræt, svamp eller rustfrit stålbræt, mens pudsen stadig er plastisk. Værktøjet vælges ud fra ønske om overfladens udseende.

### Rengøring

Rester af Skalflex Silikonepuds Protect på værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk

# Skalflex Silikonepuds Protect

## Efterbehandling

Opfriskning eller farveskift foretages med Skalflex Siloxanemaling.

## Gode råd

Undgå farveforskelle ved at arbejde vådt-i-vådt. Anvend ikke fugtig værktøj, da det kan give nuanceforskelle. Undgå at viderebearbejde afbundne flader og skift ikke værktøj undervejs. Hold værktøjet rent for overskydende puds undervejs i pudsarbejdet.

## Forbehold

Skalflex Silikonepuds Protect er ikke velegnet til vandrette flader, sokler eller andre terrænnære flader. Her henvises til øvrige, egnede Skalflex produkter.

Pudsarbejdet bør kun foregå i tørvejr.

Nybehandlet overflade beskyttes mod vejrliget de første 2-5 døgn.

Må ikke påføres i direkte solskin.

Udvendig pudsarbejde i vintermånederne frarådes.



18 kg  
Hvid: DB-nr. 2110591

## Teknisk data

|                |  |
|----------------|--|
| Forbrug:       | 2,3-2,5 kg/m <sup>2</sup> ved 1,5 mm lagtykkelse |
| Lagtykkelse:   | Op til 1,5 mm                                    |
| Kornstørrelse: | 0,2-1,0 mm                                       |
| Rengøring:     | Vand   |
| Glans:         | 2 (helmat)                                       |
| Hærdeperiode:  | Ca. 2 døgn ved +20°C, max. 75% RF                |
| Døgntemp:      | +8°C til +25°C                                   |
| Opbevaring:    | Tørt, tætlukket, beskyttet mod sollys            |

## Sikkerhed

EUH208, Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.  
EUH210, Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.  
Indeholder et biocidholdigt produkt.

Aktiv stof: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3- (0.00108 g/100g)

VOC Indhold: 0 g/L

MAXIMUM VOC INDHOLD (Fase II, kategori A/c (OB): 430 g/L)



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk