

Skalcem 3000

Cementbaseret, indfarvet hvid struktur- og dekorationspuds



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalcem 3000 er en cementbaseret, indfarvet hvid strukturpuds, der anvendes som dekorativ slutpuds. Skalcem 3000 fremstår med en finkornet struktur.

Skalcem 3000 er meget slidstærk og derfor anvendelig i alle miljøklasser, også aggressivt miljø.

Utrolig smidig og taknemmelig at arbejde med – skjuler mindre ujævnheder i underlaget.

Velegnet udendørs og indendørs.

Anvendelsesområder

Skalcem 3000 anvendes som afsluttende puds i forbindelse med netpuds, facadeisolering, Skalflex Bluclad eller som slutpuds ovenpå andre pudstyper, teglsten etc.

Hæfter på mineralske underlag som tegl, beton, letklinker, porebeton etc.

Opblanding

Opblanding sker med 5-7 liter vand rent, koldt vand pr. 25 kg Skalcem 3000. Den afmålte vandmængde hældes i blandespanen, og pudsblandingen tilsættes herefter under oprøring. Der omrøres med elektrisk blander indtil konsistensen er ensartet og fri for klumper.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt.

Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende umiddelbart før påføring.

Sugende underlag som f.eks. porebeton skal grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3.

Påføring

Skalcem 3000 påføres med stålbræt eller sprøjte og bearbejdes med Soft Touch pudsebræt. Bearbejdningen bør begrænses så meget som muligt for at opnå den mest ensartede overflade. Opblandet puds skal anvendes inden for 2 timer.



Skalcem 3000

Vedligehold

Grønne belægninger m.m. fjernes effektivt med Skalflex Alt-Rens.

Til senere opfriskning/farveskift anbefales Skalflex Siloxanemaling.

Gode råd

Anvend Skalcem 3000 med samme produktionsdato for at undgå eventuelle nuanceforskelle.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

Opblanding:	5-7 liter rent, koldt vand pr. 25 kg Skalcem 3000
Forbrug:	Ca. 1,6 kg/mm/m ²
Lagtykkelse:	Minimum 1,8 mm
Kornstørrelse:	0,3-1,6 mm
Massefylde:	l løs vægt: 1,60 g/cm ³
Hærdeperiode:	28 døgn ved +20°C
Overmalbar:	Udendørs efter ca. 28 døgn Indendørs efter ca. 7 døgn
Døgntemperatur:	Min. + 5°C
Opbevaring:	Tørt og frostfrit



25 kg, DB-nr. 1460848

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

	FARE
	<p>H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.</p>
	<p>P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.</p>
	<p>P405 Opbevares under lås.</p>

CE

SKALFLEX A/S

Industrivej 20B · DK-8800 Viborg
Tlf. 86 61 22 99 · www.skalflex.dk
11
DoP 536-1

EN 998-1

Skalflex Indfarvet Pudsemørtel
(CR)
Brandklasse: A1

