

# Skalcem S2000/CF2000

Cementbaseret, indfarvet tyndpuds/vandskuring



## Produktinformation

### Produktegenskaber

Skalcem S2000 er cementbaseret, indfarvet vandskuringspuds. ColourFilts2000 (CF2000) er samme produkt uden tilsat farvepigment, hvortil der hører en pose farvepulver til iblanding. Da de 2 produkter har identiske egenskaber, beskrives de herunder under ét.

Skalcem S2000/CF2000 har en fantastisk vedhæftningsevne, og er utrolig smidig og let at arbejde med.

Skalcem S2000/CF2000 er langtidsholdbar, vejrbestandig og samtidig meget diffusionsåben.

Fremstår med en naturlig, fløjlsmat finish. S2000/CF2000 leveres i sammenlagt 35 harmoniske og lysægte farver.

### Anvendelsesområder

Skalcem S2000/CF2000 anvendes som vandskuring/tyndpuds på mursten, puds eller murstensmønstre.

Velegnet udendørs og indendørs.

Bemærk: Produktet bør ikke anvendes på visse typer maskinsten, da der her kan være risiko for frostsprængninger. Kontakt Skalflex for yderligere information.

### Klargøring af underlag

Underlaget skal være rengjort, fast, tørt og strukturelt sundt.

Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, uden blank vand.

Nyopført murværk skal være tørt, gennemhærdet og fri for mursalte før vandskuring. Fuger skal være fyldte og trykkede, og i øvrigt opfylde kravene i DS 414/ Euro code 6.

### Opblanding

Opblandes med ca. 6 liter vand rent, koldt vand pr. 25 kg Skalcem S2000/CF2000.

Oprrøring sker med elektrisk blander, indtil konsistensen er homogen og fri for klumper.

Ved CF2000 udrøres først farvepulveret i blandedevandet, herefter tilsættes pudsblandingen.

### Påføring

Påfør Skalcem S2000/CF2000 med trækbræt/glittebræt i en lagtykkelse på 1-2 mm. Herefter filtses med tør svamp.

For at undgå risiko for synlige overgangsskel bør hele murflader færdiggøres i én arbejdsgang.

Opblandet puds skal anvendes inden for 2 timer.

### Vedligehold

Senere opfriskning af S2000/CF2000 kan ske med Skalcem 100, Skalflex Facade-Silikatmaling eller Skalflex Siloxanemaling.

### Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk

# Skalcem S2000/CF2000

## Gode råd / Forbehold

Ved tilbagelagte fuger, eller hvor der ønskes større fylde, kan der iblandes op til 20% tørret kvartssand (0,4-0,8 mm).

På indvendige, malede murstensvægge kan der opnås øget vedhæftning ved at erstatte 2 liter blandedvand med 2 liter Skalflex Beto-Binder pr. 25 kg puds.

Anvendes ved døgntemp. over +5°C. Der bør ikke vandskures i vinterperioden. Nypudset facade beskyttes mod vejrliget de første 3-5 døgn efter udførelse.

Anvend Skalcem S2000/CF2000 med samme produktionsdato/batch-nr. for at undgå eventuelle nuanceforskelle.

## Teknisk data

Opblanding:	Ca. 6 liter rent, koldt vand pr. 25 kg vandskuringspuds
Forbrug:	Ca. 2 kg pr. m <sup>2</sup> på murværk med fyldte fuger
Lagtykkelse:	1-2 mm
Kornstørrelse:	0,3-0,6 mm
Glans:	Ca. 2 (helmat)
Vanddampdiffusion:	Z <sub>H<sub>2</sub>O</sub> -værdi: 0,5
Døgntemperatur:	Min. +5°C
Hærdetid:	28 døgn
Opbevaring:	Tørt og frostfrit



Skalcem S2000, 25 kg  
DB-nr. 3859485 (hvid)

CF2000, 25 kg  
DB-nr. 5913534

CF2000 farvepigment bestilles separat.

## Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk) for yderligere oplysninger.

	<b>FARE</b>
	<p>H315 Forårsager hudirritation.  H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.  P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  P405 Opbevares under lås.</p>
<p>Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.</p>	

	<p><b>SKALFLEX</b>  Industrivej 20B  DK-8800 Viborg  04  DoP 600 og 625</p>
	<p><b>EN 998-1</b>  Skalflex Indfarvet Pudsemørtel  (CR)</p>
Brandbarhed	Klasse A1

Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk)