

Skalcem S2000/CF2000

Cementbaseret, indfarvet tyndpuds/vandskuring



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalcem S2000 er cementbaseret, indfarvet vandskuringspuds. ColourFilts2000 (CF2000) er samme produkt uden tilsat farvepigment, hvortil der hører en pose farvepulver til iblanding. Da de 2 produkter har identiske egenskaber, beskrives de herunder under ét.

Skalcem S2000/CF2000 har en fantastisk vedhæftnings-
evne, og er utrolig smidig og let at arbejde med.

Skalcem S2000/CF2000 er langtidsholdbar,
vejrbestandig og samtidig meget diffusionsåben.

Fremstår med en naturlig, fløjlsmat finish. S2000/CF2000
leveres i sammenlagt 35 harmoniske og lysægte farver.

Anvendelsesområder

Skalcem S2000/CF2000 anvendes som vandskuring/
tyndpuds på mursten, puds eller murstensmønster.

Velegnet udendørs og indendørs.

Bemærk: Produktet bør ikke anvendes på visse typer mas-
kinsten, da der her kan være risiko for frostsprængninger.
Kontakt Skalflex for yderligere information.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, fast, tørt og bæredygtigt.

Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmæt-
tet og svagt sugende umiddelbart før påføring.

Nyopført murværk skal være tørt, gennemhærdet og fri
for mursalte før vandskuring. Fuger skal være fyldte og
trykkede, og i øvrigt opfylde kravene i DS 414/ Euro code 6.

Opblanding

Opblandes med ca. 6 liter vand rent, koldt vand pr. 25 kg
Skalcem S2000/CF2000.

Oprøring sker med elektrisk blander, indtil konsistensen er
homogen og fri for klumper.

Ved CF2000 udrøres først farvepulveret i blandevandet,
herefter tilsættes pudsblandingen.

Påføring

Påfør Skalcem S2000/CF2000 med trækbræt/glittebræt i
en lagtykkelse på 1-2 mm. Herefter filttes med tør svamp.

For at undgå risiko for synlige overgangsskel bør hele
murflader færdiggøres i én arbejdsgang.

Opblandet puds skal anvendes inden for 2 timer.

Gode råd

Ved tilbagelagte fuger, eller hvor der ønskes større fylde,
kan der iblandes op til 20% tørret kvartssand (0,4-0,8 mm).

På indvendige, malede murstensvægge kan der opnås
øget vedhæftning ved at erstatte 2 liter blandevand med
2 liter Skalflex Beto-Binder pr. 25 kg puds.



Skalcem S2000/CF2000

Anvendes ved døgntemp. over +5°C. Der bør ikke vandskures i vinterperioden. Nypudset facade beskyttes mod vejrliget de første 3-5 døgn efter udførelse.

Anvend Skalcem S2000/CF2000 med samme produktionsdato/batch-nr. for at undgå eventuelle nuanceforskelle.

Vedligehold

Grimme belægninger m.m. fjernes effektivt og skånsomt med Skalflex Alt-Rens.

Senere opfriskning af S2000/CF2000 kan ske med Skalcem 100, Skalflex Facade-Silikatmaling eller Skalflex Siloxanemaling.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

Opblanding:	Ca. 6 liter rent, koldt vand pr. 25 kg vandskuringspuds
Forbrug:	Ca. 2 kg pr. m ² på murværk med fyldte fuger
Lagtykkelse:	1-2 mm
Kornstørrelse:	0,3-0,6 mm
Glans:	Ca. 2 (helmat)
Vanddampdiffusion:	Z _{H₂O} -værdi: 0,5
Døgntemperatur:	Min. +5°C
Hærdetid:	28 døgn
Opbevaring:	Tørt og frostfrit

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.



Skalcem S2000, 25 kg
DB-nr. 3859485 (hvid)

CF2000, 25 kg
DB-nr. 5913534

CF2000 farvepigment bestilles separat.



FARE

- H315 Forårsager hudirritation.
 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
 P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 P405 Opbevares under lås.



SKALFLEX A/S

Industrivej 20B · DK-8800 Viborg
 Tlf. 86 61 22 99 · www.skalflex.dk
 04
 DoP 600-1 og 625-1

EN 998-1

Skalflex Indfarvet Pudsemørtel
 (CR)
 Brandklasse: A1

