

# Skalflex Sokkelpuds Vandtæt

## Vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel



### Produktinformation

#### Produktegenskaber

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt er vandafvisende og samtidig diffusionsåben mørtel med fremragende vedhæftningsevne.

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt har et ubetydeligt vandop-tag, hvilket gør den særlig velegnet til områder på bygninger, der er specielt udsat for vand, fugt eller vandtryk.

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt er let at arbejde med, og har en enestående forarbejdningsevne i lagtykkelser på 1-15 mm. Skalflex Sokkelpuds Vandtæt kan forstærkes med Skalflex Armeringsnet.

Fremstår med en ensartet, mørkegrå pudsfarve.

#### Anvendelsesområder

Velegnet på alle rengjorte og faste mineralske underlag som tegl, letklinker og beton. Velegnet til lodrette flader udsat for stor fugt eller vandpåvirkning f.eks. sokler, kældrevægge, læmure, trappesider og andre terrænnære overflader.

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt er særligt velegnet til pudning af facadeisolering af mineraluld eller EPS ved soklen og under terræn – se info om Skalflex Facadeisolering med mineraluld eller EPS eller kontakt Skalflex.

OBS: Ikke velegnet til gangarealer og trædeflader. Her anbefales Skalflex Reparationsbeton Vandtæt.

#### Opblanding

Sokkelpuds Vandtæt tilsættes fra 3,5 liter rent, koldt vand afhængig af opgavens art og underlagets sugsevne. Opblandes med elektrisk blander, indtil konsistensen er let bearbejdelig og homogen.

#### Klargøring af underlag

Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og stadig svagt sugende.

#### Påføring

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt påføres med stålbræt eller sprøjte og bearbejdes med pudsebræt eller filtsebræt. Lagtykkelser op til 10 mm pr. pudslag.

Opblandet puds skal anvendes inden for 2 timer.

Der må ikke pudses i vinterperioden. Nybehandlet overflade beskyttes mod vejrliget 2-5 døgn efter påføring. Må ikke påføres i direkte sollys. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

#### Efterbehandling

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt fremstår med en mørkegrå pudsfarve, som ikke kræver efterbehandling. Hvis det ønskes kan der efter 3-4 døgn males med Skalflex Sokkelmaling, alternativt pudses med Skalflex S2000/CF2000 eller males med Skalflex 100.

#### Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.



# Skalflex Sokkelpuds Vandtæt



25 kg, DB-nr. 1460851

## Teknisk data

Anvendelse:	Vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel
Opblanding:	Fra 3,5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg Sokkelpuds Vandtæt afhængig af arbejdets art og underlagets sugsevne
Forbrug:	Ca. 1,7 kg/mm/m <sup>2</sup>
Lagtykkelse:	1-15 mm
Farve:	Mørkegrå pudsfarve
Døgntemperatur:	Min. +5°C
Overmalbar:	Udendørs efter ca. 28 døgn Indendørs efter ca. 7 døgn
Hærdeperiode:	28 dage ved +20°C
Densitet:	I løs vægt 1,65 g/cm <sup>3</sup>
Opbevaring:	Tørt og frostfrit

## Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk) for yderligere oplysninger.

	<b>FARE</b>
	H315 Forårsager hudirritation.
	H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
	H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
	H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
	P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
	P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
	P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
	P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

<b>SKALFLEX A/S</b> Industrivej 20B · DK-8800 Viborg Tlf. 86 61 22 99 · <a href="http://www.skalflex.dk">www.skalflex.dk</a> 10 DoP 537-1
<b>EN 998-1</b> Mørtel til murværk (GP-mørtel) Brandklasse: A1

## Anvendelsesmuligheder

