

Skalflex Vandskuring Indendørs

Indendørs strygepuds/tykfilmsmaling med vandskuringlook



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Vandskuring Indendørs er en akryl-/silikatbaseret strygepuds med stor vedhæftningsevne, som kan anvendes direkte på en lang række indvendige overflader.

Fremstår med en fløjsmat og robust overflade.

Skalflex Vandskuring Indendørs kan fortyndes med vand efter behov, afhængig af hvilken overflade, der ønskes. Der kan laves en kornet overflade som en vandskuret væg, eller der kan laves en berapning med kraftige kostestrøg.

Anvendelsesområder

Velegnet på en lang række rengjorte indendørs vægflader.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være tørt, rent og bæredygtigt.

Grunding er ikke nødvendig på følgende underlag:

Kan anvendes direkte på mursten, beton, glasvæv og letklinker. Kan desuden anvendes direkte på savsmuldstapet, som tidligere har været plastikmalet.

På almindeligt tapet tilrådes forsigtighed. Prøv evt. på et mindre stykke og se, om tapeten løsner sig. Sker dette, må tapeten fjernes.

Hessian kræver 2 behandlinger med Skalflex Vandskuring Indendørs for at undgå svindhuller. Tag først en spartel og lav en jævn overflade med produktet. Lad det tørre, og påfør derefter produktet med kost eller rulle. Start ligeledes forsigtigt som med almindelig tapet og kontroller om hessianen løsner sig.

Grundes med Skalflex Multigrunder:

Alle sugende underlag som puds, porebeton, Yton, Siporex-elementer, cementspånplader og gipsplader bør grundes. Dette sikrer en langsommere udtørring, så der bliver mere tid til påføring og bearbejdning af produktet.

Grundes med egnet spærregrunder:

For at undgå udblomstring af brune skjolder i overfladen bør spånplader grundes med en terpentinbaseret alkydmaling. Det samme bør murværk, som tidligere har været malet med limfarve eller andre vandopløselige produkter.

Opblanding

Malingen leveres færdigblandet i spanden. Konsistensen er dog medbestemmende for strukturen. Produktet kan fortyndes med op til 20% rent, koldt vand, hvis der ønskes en glat vandskuring uden dybe penselstrøg.

Ved fortynding anbefales det at tilsætte vand gradvist, indtil den ønskede konsistens/struktur er opnået.



SKALFLEX

Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk



Sika
A SIKA BRAND

Skalflex Vandskuring Indendørs

Påføring

Skalflex Vandskuring Indendørs omrøres grundigt før brug. Den glatte vandskuring opnås bedst med en bred pensel og arbejdet udføres med krydskostning.

Berappet overflade opnås ved brug af grovfibret pensel.

Skalflex Vandskuring Indendørs kan påføres med strukturrulle og glettes efter med pensel, eller den kan påføres direkte med pensel.

Det er vigtigt, at der arbejdes »vådt i vådt«. Det vil sige, at en væg færdiggøres én arbejdsgang for at undgå risiko for synlige overgange.

Efter hærdning kan strygepuksen overmales med alm. vægmaling.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.



DB-nr:

5 kg: 5095248

15 kg: 5095247

Teknisk data

Glans:	Ca. 2 – helmat
Rækkeevne:	0,5-2,0 m ² pr. kg
Tørretid:	6-8 timer ved 20°C
Fortynding:	Rent, koldt vand
Døgntemperatur:	Min. +8°C
Rengøring:	Vand
Farve:	Hvid
Opbevaring:	Tørt og frostfrit i lukket emballage

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.



Skalflex Vandskuring Indendørs.

