

NORLAND®

Stolpebeton

Til mindre støbeopgaver

20 kg, DB-nr. 2393407

PRODUKTDATA

Produkt

NORLAND Stolpebeton er en fabriksfremstillet tørbeton bestående af cement og ovntørret kvartssand i varierende kornstørrelse op til 8 mm. NORLAND Stolpebeton er færdigblandet og skal kun tilsættes vand.

Anvendelse

NORLAND Stolpebeton er velegnet til støbeopgaver i ikke belastede konstruktioner, f.eks. nedstøbning af pæle og stolper af jern, træ, beton m.m., som postkassekonsoller, gyngestativer, hegnspæle m.m.

Til udendørs brug.

Opblanding og udførelse

For at opnå højeste styrke opblandes betonen ved at hælde den afmålte vandmængde i en blandespannd og derefter tilsætte beton. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og jordfugtig.

Opblandet beton skal anvendes indenfor ca. 45 minutter. Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når betonen er færdigblandet.

Støbehullet graves til frostfri dybde. Placér stolpen i hullet i den ønskede position og monter midlertidigt afstivning. Hæld den opblandede beton ned omkring stolpen og komprimér betonen. Efter ca. 1-3 døgn kan afstivningen fjernes.

Alternativt kan tørbetonen hældes direkte ned i støbehullet, der er grundigt forvandlet. Tørbetonen fordeles omkring

den midlertidigt afstivede stolpe. Løbende tilsættes vand, mens der blandes og komprimeres i samme arbejdsgang ved hjælp af en træstok eller lign. Bemærk: Denne metode er mindre stabil end ved at anvende homogent opblandet beton. Efter ca. 1-3 døgn kan afstivningen fjernes.

Forbehold

Uhærdet beton tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden.

Miljø, sundhed og sikkerhed

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet før ibrugtagning. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

Teknisk data

Kornstørrelse: 0-8 mm

Vandtilsætning: Fra 2,6 l. rent vand pr. 20 kg

Udbytte: 20 kg giver ca. 10 l. opblandet beton

Blandetid: 5-15 minutter (min/max)

Anvendelsestid: Ca. 45 minutter ved +20°C

Hærdetid: Fuldt hærdet efter min. 28 døgn v/+20°C

Arbejdstemperatur: Mellem +5°C og +25°C hele døgnet

Rengøring: Vand umiddelbart efter brug

Opbevaring: Tørt og frostfrit i original, uåbnet emballage

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato

For mere information, kontakt venligst din lokale XL-BYG forretning, se XL-BYG.DK