

## PRODUKTDATABLAD

# Skalflex Vandskuringsmørtel KC 50/50/490 0-1mm

Universal vandskurings- og filtsemørtel

## PRODUKTBESKRIVELSE

Fabriksfremstillet tyndpudsmørtel KC 50/50/490 med kornstørrelse 0-1 mm, der kun skal tilsættes vand.

## ANVENDELSE

Skalflex Vandskuringsmørtel KC 50/50/490 0-1mm anvendes til vandskuring/filtsning af tegl- og letbetonvægge, hvor man ønsker at bevare underlagets karakter. Kan udføres som berøpning, filtsning, vand- eller sækkeskuring, eller som tyndpuds/slutpuds. Til udendørs og indendørs brug

## EGENSKABER

- Universal vandskurings- og filtsemørtel
- Fabriksfremstillet KC 50/50/490
- Kornstørrelse 0-1 mm
- Til vandskuring/filtsning af tegl- og letbetonvægge, hvor man ønsker at bevare underlagets karakter
- Til berøpning og tyndpuds/slutpuds
- Til udendørs og indendørs brug

## PRODUKTINFORMATION

Produkt deklaration	Eksponeringsklasse MX2.1
Emballage	20 kg pose
Holdbarhed	12 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit
Kornstørrelse	0-1 mm

## ANVENDELSE

Forbrug	2-3 kg/mm/m <sup>2</sup>
Lagtykkelse	1-2 mm
Arbejdstemperatur	Min. +5°C og max +25°C hele døgnet
Blandingsforhold	Ca. 3,6 liter rent, koldt vand pr. 20 kg tørmørtel
Hærdetid	Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved 20°C
Anvendelsestid	Ca. 60 minutter ved +20°C

### Produktdatablad

Skalflex Vandskuringsmørtel KC 50/50/490 0-1mm

Juni 2024, Version 01.01

02181010100000081

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Må ikke påføres gennemvådt murværk
- Uhærdet mørtel tåler ikke frost og skal beskyttes mod vejrliget i hærdeperioden
- Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler når mørtlen er færdigblandet
- For at undgå for hurtig udtørring, skal mørtlen umiddelbart efter påføring afdækkes med plastfolie og/eller holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge
- Vandskuring på maskinsten frarådes

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Evt. eksisterende overfladebehandling skal fjernes til fast bund før vandskuring. Murværk skal være opført med blødstrøgne sten og muret med fyldte, trykkede fuger. Grovpudslag skal have en styrke som opmuringsmørtel KC 50/50/700 eller stærkere.

Underlaget skal generelt være fast, gennemhærdet, strukturelt sundt og rengjort for snavs og anden forurening, der kan forhindre optimal vedhæftning. Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, dog uden blankt vand.

### BLANDING

Afmålt vand hældes i en blandespand, hvorefter mørtlen tilsættes. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

### ANVENDELSE

Vandskuringsmørtlen trækkes på med stål- eller glittebræt i 1-2 mm lagtykkelse, og der filtses med et let fugtet filtsebræt eller svamp.

#### Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk

### Efterbehandling

Efter min. 28 døgn kan der males med Skalcem 100, Skalflex Facade-Silikatmaling eller Skalflex Siloxanemaling.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SkalflexVandskuringsmørtelKC50504900-1mm-da-DKSKAL-(06-2024)-1-1.pdf

#### Produktdatablad

Skalflex Vandskuringsmørtel KC 50/50/490 0-1mm

Juni 2024, Version 01.01  
021810101000000081

