

PRODUKTDATABLAD

Skalflex® Sokkelpuds Vandtæt

Vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel



PRODUKTINFORMATION

Vandafvisende, stærk og vejrbestandig puds på cementbasis. Produktet har en enestående vedhæftning og et meget lavt vandoptag.

ANVENDELSE

Velegnet til pudsning af sokler og andre udsatte murflader. Påført på Skalflex® sokkelisolering, og ved risiko for revnedannelser i øvrigt, skal pudslaget altid forstærkes med Skalflex® Armeringsnet. Indvendig er Skalflex® Sokkelpuds Vandtæt velegnet til afretning af kældervæg f.eks. i forbindelse med fugtsikring. Til indendørs og udendørs brug. Velegnet over og under terræn.

KLARGØRING AF UNDERLAG

Underlaget skal være gennemhærdet og fast uden salte, snavs, løstsiddende materiale m.m. Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, og der pudses på opfugtet underlag. Stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex® Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand), og der pudses på tørt primerlag. Skalflex® sokkelisolering skal ikke forvandes eller grundes.

OPBLANDING

Hæld afmålt vand i et blandekar og tilsæt derefter produkt. Der omrøres med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Opblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.

ARBEJDETS UDFØRELSE

Skalflex® Sokkelpuds Vandtæt påføres i ønsket lagtykkelse med stålbræt. Overfladen bearbejdes med pudse- eller filtsebræt. Produktet kan påføres i lagtykkelser fra 2-10 mm pr. lag, på EPS min. 6mm lagtykkelse med net. Ved større lagtykkelser trækkes pudsen på i flere omgange. Ved ilægning af Skalflex® Armeringsnet er det vigtigt, at nettet ligger i den yderste tredjedel af pudslaget og samtidig er helt dækket af puds. Der efterfyldes ved behov.

FORBEHOLD

Undgå påføring i direkte solskin, stærk vind eller regnvej. Tilsæt ikke ekstra vand når overfladen bearbejdes, da det kan medføre misfarvninger og revner. Uhærdet mørtel tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden. Gennemvåde fundamenter må ikke pudses. For at undgå for hurtig udtørring, skal mørtlen umiddelbart efter påføring afdækkes med plastfolie og/eller holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge.

TEKNISK DATA

Vandtilsætning:	Fra 2,8 l. rent vand pr. 20 kg
Forbrug:	Ca. 1,4 kg pr. m ² pr. mm lagtykkelse
Kornstørrelse:	0,3-0,8 mm
Overmalbar:	Udendørs efter ca. 28 døgn. Indendørs efter ca. 7 døgn.
Fuldt hærdet:	Efter min. 28 døgn v/+20°C
Arb.temp.:	Mellem +5°C og +25°C hele døgnet
Rengøring:	Vand umiddelbart efter brug
Klassificering:	MX3.2-MX4 / Aggressiv
Opbevaring:	Tørt og frostfrit

PRODUKTDATABLAD

Skalflex® Sokkelpuds Vandtæt

Vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Se seneste udgave af sikkerhedsdatablad for produktet.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
+45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad

Skalflex® Sokkelpuds Vandtæt
November 2023, version 1.0.