

## PRODUKTDATABLAD

## Skalflex Flexiklæb

All-round fliseklæb baseret på grå cement

## PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex Flexiklæb er en all-round fliseklæber baseret på grå cement og tilsat kunststofbinder. Produktet er fleksibelt, vandfast og frostsikkert, og sikrer optimal vedhæftning til underlaget. Skal kun tilsættes vand

## ANVENDELSE

Skalflex Flexiklæb er velegnet til klæbning af keramiske fliser/klinker, skifer, murstensskaller, cement- og natursten på vandrette og lodrette flader af beton, puds, gipsplader, spartelmasser m.m. Velegnet til klæbning af fliser på fliser. Velegnet på gulve med gulvvarme, i vådzone, i kølerum og andre steder med krav til fleksibilitet og vedhæftning. Kan anvendes til opklæbning af isoleringsplader og er velegnet til mange andre pladetyper. Til udendørs og indendørs brug.

## EGENSKABER

- All-round, cementbaseret fliseklæb tilsat kunststofbinder
- Til de fleste typer klæbeopgaver
- Fleksibel
- Stor styrke
- Fremragende vedhæftningsevne
- Frostfast
- Velegnet til fliser-på-fliser
- Til indendørs og udendørs brug

## PRODUKTINFORMATION

Produkt deklARATION	C2 TE S1 (EN 12004)
---------------------	---------------------

Emballage	20 kg sæk
-----------	-----------

Holdbarhed	12 måneder efter produktionsdato
------------	----------------------------------

Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit
--------------------	-------------------

Kornstørrelse	Op til 1 mm
---------------	-------------

## ANVENDELSE

Forbrug	Vejledende forbrug er ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> med 4 mm tandspartel
---------	--

Arbejdstemperatur	Mellem +5°C og +30°C hele døgnet
-------------------	----------------------------------

Blandingsforhold	4,9-5,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pulver
------------------	---

Potlife	Ca. 4 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed
Skinddannelsesetid	Ca. 25 minutter ved +20°C
Hærdetid	<b>Tider ved +20°C:</b> Gangbar efter 24 timer Klar til fugning efter 48 timer Tåler fuld belastning efter 14 døgn Fuldt hærdet efter min. 28 døgn

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Påfør ikke klæber på større flader end flisen kan placeres indenfor ca. 15 min. idet der efterfølgende dannes hud på klæberen
- Ved klæbning udendørs og ved store fliser tilrådes dobbelt klæbning
- Uhærdet klæber tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden
- Støbt beton og betonelementer skal være ældre end 2 måneder, og afretningslag skal være ældre end 2 uger, inden flisemontering kan foretages
- Ved klæbning af natursten og visse andre stentyper, skal der tages specielle forholdsregler – følg altid flise-/stenproducentens anvisninger

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING

Underlaget skal være plant, strukturelt sundt, gennehærdet og rengjort for snavs, salte, alger, løse partikler m.m. Sugende underlag grundes med 1-2 tynde lag Skalflex® Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand). Lad grunderen tørre inden klæbning. Gulvvarme skal være slukket og gulvet være afkølet i arbejdsperioden og min. 14 dage efter.

## BLANDING

Hæld ¾ af vandmængden i en blandebalje, tilsæt fliseklæber og bland med egnet blandeværktøj, mens den resterende vandmængde tilsættes. Der blandes i 4-5 minutter til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Lad blandingen hvile 5-10 minutter, omrør grundigt og fliseklæber er klar til brug. Opblandet klæber skal anvendes indenfor 4 timer.

## ANVENDELSE

For optimal vedhæftning påføres Skalflex Flexiklæb underlaget med stålbræt og trækkes igennem med tandspartel passende til underlaget og flisens beskaffenhed. Tryk flisen/klinken godt på plads i den våde klæber, så der opnås fuld kontakt med hele flisens bagside.

På store fliser, og ved udendørs anvendelse, skal der trækkes Skalflex Flexiklæb på både underlag og flise for at få optimal kontakt og undgå hulrum.

Efterjustering kan normalt foretages inden for ca. 20 minutter.

Rengør fugerne for fliseklæb inden hærkning, hvis der efterfølgende skal fuges.

## RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

**Sika Danmark A/S**  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)

**Produktdatablad**  
Skalflex Flexiklæb  
August 2024, Version 01.01  
021710102000000637

SkalflexFlexiklæb-da-DKSKAL-(08-2024)-1-1.pdf

