

ProBau Hæftepuds

Cementbaseret pudse- og filtsemørtel med fantastisk vedhæftning

Produkt/Anvendelse

ProBau Hæftepuds er en pudse- og filtsemørtel med fantastisk vedhæftningsevne. Velegnet udendørs på mineralske underlag og indendørs på alle underlag. Hæfter på glatte underlag som klinker, gipsplader og faste, malede overflader. Velegnet som pudse- og filtsemørtel og som reparationspuds, også på malede områder. Velegnet til ilægning af armeringsnet.

Underlag

Underlaget skal være rengjort og strukturelt sundt. Sugende underlag skal forvandes inden påføring. Stærkt sugende underlag grundes med ProBau Beton- og Mørtelprimer opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3 (primer/vand).

Opblanding

ProBau Hæftepuds tilsættes max. 1 liter rent, koldt vand pr. 5 kg. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Påføring

Påføres med stålbræt eller spartel. Efter påføring skal produktet tørre nogle minutter, før der filtses med svamp. På glatte underlag påføres ProBau Hæftepuds først som bindelag, der skal tørre i ca. 12 timer. Herefter påføres et nyt lag, og der filtses med svamp.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Forbehold

Beskyt uhærdet mørtel mod vejrlig, solbestråling og for hurtig udtørring. Uhærdet mørtel tåler ikke frost. Ikke egnet i vådsoner.

Teknisk data

Opblanding:	Max. 1 liter rent, koldt vand pr. 5 kg puds
Lagtykkelse:	Max. 3 mm pr. lag
Forbrug:	Ca. 1,0 kg/mm/m ² ved pudsning
Hærdetid:	Fuldt hærdet efter 28 døgn v/+20°C
Overmalbar:	Udendørs efter min. 28 døgn, Indendørs efter ca. 7 døgn.
Døgntemperatur:	+5°C til +25°C
Opbevaring:	Tørt i tætlukket emballage

ProBau Hæftepuds

Sikkerhed

For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatablad, som forefindes på Bauhaus.dk

**FARE**

- H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P405 Opbevares under lås.

Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.

**SKALFLEX**

Industrivej 20B
DK-8800 Viborg
Tlf. 86 61 22 99
www.skalflex.dk
20

EN 998-1

Cementbaseret puds
(GP-mørtel)
Brandklasse: A1