

Datablad Scan Flisefuge



Egenskaber

Scan Flisefuge er et cementbaseret produkt til fugning af keramiske gulv og vægfliser, klinker, natursten m.m.

Til fugning af alle typer indendørs fliser og klinker i fugebredder på 2-20 mm.

Til indendørs brug.

Tåler gulvvarme efter ophærdning.

Farve: Lys grå.

Opblanding

Scan Flisefuge tilsættes under omrøring til ca. 0,2 ltr. vand pr. kg pulver til en smidig konsistens, hvorefter fugemassen hviler i ca. 5 minutter. Herefter røres fugemassen godt og er klar til brug. Det anbefales ved stærkt sugende fliser, at de forvandes grundigt inden fugning.

Klargøring af underlag

Fliseunderlaget skal være rengjort og stabilt, og fugerne skal være fri for støv, snavs, olie, fedt, voks, løse partikler og fremstå med ensartet dybde.

Påføring

Fugning kan normalt foretages 1-2 døgn efter afsluttet flisemontering.

På fliser med stærkt sugende overflade anbefales fugning med fugeske.

Fugemassen påføres fliserne diagonalt med en gummi-spattel, fugebræt eller lignende, således at fugemassen presses helt i bund. Det er vigtigt, at fugerne fyldes helt op for at modvirke luftblærer.

Det fugede areal afpasses underlaget og flisekanternes sugsevne, inden det overskydende fugemasse afvaskes med en hårdt opvreden svamp, som jævnligt skylles i rent vand. Der vaskes diagonalt over fugerne, således der kun efterlades et ganske fint »fugeslør«.

Når fugen har »sat sig«, kan fugesløret poleres/tørres væk med en tør klud.

Uensartet udtørring, forskelligt vand/cementforhold mv. kan undertiden resultere i en misfarvning af fugen. En evt. misfarvning vil forsvinde med tiden.

Rengøring

Værktøj rengøres umiddelbart med vand efter brug.

Datablad Scan Flisefuge

Teknisk data

Anvendelse:	Til fugning af indendørs fliser og klinker
Fugebredde:	2-20 mm
Arbejdstemperatur:	Mellem 5°C og 30°C
Opblanding:	Ca. 0,2 ltr. koldt, rent vand pr. 1 kg Scan Flisefuge (ca. 2 ltr. vand pr. 10 kg Scan Flisefuge). Opblanding sker med piskeris monteret på boremaskine. Blandingen skal hvile 5 minutter, før den omrøres igen og derefter er klar til brug.
Anvendelsestid:	Ca. 2 timer ved 20°C
Hærdetid:	Gangbar efter 1 døgn ved 20°C Fuldt hærdet efter 14 døgn
Forbrug:	0,6 - 1,1 kg/m ² afhængig af fugebredde
Oplagring:	Tørt og frostfrit.
DB-nr.	1722534

Sikkerhedsmærkning

	FARE	H315	Forårsager hudirritation.
		H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
		H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
		P102	Opbevares utilgængeligt for børn
		P260a	Indånd ikke pulver.
		P280f	Bær beskyttelsehandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse
		P305/351/338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis dette kan gøres. Fortsæt skylning.
		P313	Søg lægehjælp.
		P501a	Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.