

Datablad Grundpuds



Egenskaber

Grund- og udfyldningsmørtel til alle lagtykkelser op til 10 mm uden yderligere tilsætning. Velegnet til ilægning af armeringsnet.

Scan Grundpuds er en allround mørtel med fremragende vedhæftningsevne. Den er let at trække på, og har en enestående forarbejdningsevne i såvel små som store lagtykkelser.

Scan Grundpuds kan anvendes på alle rengjorte, faste og mineralske underlag som tegl, Leca, beton, kalksandsten og letbeton.

Ideel som grundpuds til netpudsreovering af gamle bygninger med revnedannelser.

Teknisk data

Forbrug	Ca. 1,4 kg/m ² /mm
Lagtykkelse	1-10 mm
Hærdeperiode	28 dage ved 20°C
Overmalbar	Udendørs efter ca. 28 døgn Indendørs efter ca. 7 døgn
Opblanding	Fra 3 liter rent, koldt vand pr. 25 kg produkt afhængig af arbejdets art og underlagets sugeevne
Døgntemperatur	Min. +5°C
Densitet	I løs vægt: 1,65 g/cm ³
Opbevaring	Tørt og frostfrit
Mal-kode	00-4 (1993)
Emballage:	25 kg sæk

DB-nr: 1671884

Påføring

Scan Grundpuds kan påføres alle faste, hele og bæredygtige underlag. Muren forvandes før påføring. Meget sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet i vand i forholdet 1:3.

Opblanding

25 kg Scan Grundpuds tilsættes min. 3 liter rent, koldt vand afhængig af opgavens art. Opblanding sker med tvangsblander eller hurtigblander. Konsistensen skal være fed og homogen.

Påføring

Scan Grundpuds påføres med stålbræt og bearbejdes med pudsebræt eller filtsebræt.

Gode råd

Scan Grundpuds kan ilægges armeringsnet for at sikre dårligt murværk og puds. Armeringsnettet arbejdes ind i den våde puds med pudsebræt, så nettet er dækket. Det er vigtigt, at nettet ligger i den yderste tredjedel af pudslaget. Husk at nettet skal overlappe med minimum 5 cm.

Ved pudsning kan der maksimalt påføres 10 mm pr. lag. I varme perioder bør facaden forstøves med vand eller afdækkes for at hindre for hurtig udtørring. Der bør ikke arbejdes med Scan Grundpuds i vinterperioden, da uhærdet puds ikke tåler frost.



Kan efterbehandles efter 3-4 døgn med en egnet slutpuds f.eks. Scan Hæftemørtel, Skalcem S2000/CF2000 eller Skalcem 3000, eller en egnet cementmurmaling, f.eks. Skalcem 100.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Datablad ScanGrundpuds

Sikkerhedsmærkning

<p>FARE</p>  	<p>H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. P102 Opbevares utilgængeligt for børn P260a Indånd ikke pulver. P280f Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskttelse</p>
	<p>P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis dette kan gøres. Fortsæt skylning. P313 Søg lægehjælp. P501a Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.</p>

<p>CE</p> <p>SKALFLEX A/S Industrivej 20B · DK-8800 Viborg Tlf.: 86 61 22 99 · www.skalflex.dk 13</p>
<p>EN 998-1</p> <p>Scan Grundpuds (GP puds) Brandklasse: A1</p>