

Scan Hæftemørtel



Egenskaber

Scan Hæftemørtel er en specialmørtel der kan anvendes til en lang række opgaver. Den unikke vedhæftning gør at Scan Hæftemørtel kan anvendes som hæftemørtel på beton, glatte maskinsten og andre overflader, hvor traditionelle mørtler ikke hæfter. Scan Hæftemørtel hæfter på alle faste, rengjorte mineralske underlag, samt på malede, indvendige vægge. Scan Hæftemørtel kan anvendes inde som ude.

Scan Hæftemørtel er baseret på hvid cement, mineralske tilsætningsstoffer, polymer og oventørret kvartssand. Det gør at overfladen fremstår med en flot, lys overflade efter filtsning.

Scan Hæftemørtel er klar til brug efter tilsætning af rent afmålt vand efterfulgt af en effektiv blanding.

Scan Hæftemørtel kan anvendes som tyndpuds på beton, maskinsten, gipsplader og lignende overflader. Hvis der er risiko for revnedannelser, kan Scan Hæftemørtel forstærkes med egnet armeringsnet.

Tekniske data

Anvendelse:	Som hæftemørtel/tyndpuds på faste rengjorte mineralske underlag.
Opblanding:	Fra 4,8 liter vand pr. 25 kg Scan Hæftemørtel. Blanding sker med piskeris, tvangsblender eller blandepumpe.
Forbrug:	1,4 kg tørprodukt pr. m ² ved 1 mm lagtykkelse.
Lagtykkelse:	1-4 mm i én arbejds gang.
Arb.temperatur:	Min. døgntemperatur +5°C.
Hærdeperiode:	28 dage ved 20°C.
Opbevaring:	Tørt. Holdbar min. 12 mdr. i uåbnet emballage.
Emballage:	25 kg sæk.

Påføring

Scan Hæftemørtel påføres med stålbræt eller sprøjte og bearbejdes med filtsebræt eller en let fugtig svamp. Det er vigtigt, at underlaget er fastsiddende, rent og har en tilstrækkelig styrke.

Muren forvandes før påføring. Stærkt sugende overflader grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3. I varme perioder kan der eftervandes ved forstøvning med vand.

Ved lagtykkelser over 4 mm skal arbejdet udføres i to eller flere omgange, afhængig af underlagets sugsevne.

Ved filtsning af kløvede kalksandsten skal påføring ske over to omgange for at undgå svindrevner.

Ved ilægning af armeringsnet SKAL nettet ligge i den yderste tredjedel af pudslaget.

Scan Hæftemørtel kan efter ophærdning efterbehandles med farvet tyndpuds, cementmaling, silikatmaling eller andre typer maling.

Den færdige blanding skal anvendes indenfor 2 timer.

Scan Hæftemørtel

Sikkerhedsmærkning

	FARE H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. P102 Opbevares utilgængeligt for børn P260a Indånd ikke pulver. P280f Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskttelse
	P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis dette kan gøres. Fortsæt skylning.
	P313 Søg lægehjælp. P501a Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Kodenummer: 00-4 (1993)

Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.

CE

SKALFLEX A/S
 Industrivej 20B · DK-8800 Viborg
 Tlf.: 86 61 22 99 · www.skalflex.dk
 13

EN 998-1

Scan Hæftemørtel (GP mørtel)
 Brandklasse: A1

Skalflex Armeringsnet



Rulle á 1 x 50 meter
 DB-nr.: 5852108



Scan Hæftemørtel
 25 kg
 DB-nr: 1619730