

◆ ScanMørtel ◆

Datablad Scan Bakkemørtel Våd

6,6% 0-4 mm



Produkte

Scan Bakkemørtel Våd 6,6% 0-4 anvendes til fremstilling af opmuringsmørtel, udkast inden grovpuds samt grovpuds på udkast.

Opblandet til KC 50/50/700 er mørtlen velegnet til murværk i moderat miljø, eksponeringsklasse MX 2-MX3,1.
KC 50/50/700 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2.

Fuger bør udføres som skrabebuge (komprimeres/trykkes).

Blandingsforhold

KC 50/50/700: 1 kg mester cement/rapid cement til 17 kg (15 ltr) Scan Bakkemørtel 6,6%.

Mørtlen skal blandes ensartet i tvangsblender, max. blandetid 15 minutter.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

Vægt: 1685 kg/m³
Styrkeegenskaber: I henhold til DS/INF 167
Trykstyrke: 0,9 MPa
Bøjningstrækstyrke: 0,5 MPa
Vedhæftningsstyrke: 0,10 MPa
Opbevaring: Beskyttet mod udtørring og frost

Sikkerhedsmærkning

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.



Scan Bakkemørtel Våd
15 liter
DB-nr: 1973690

