

◆ ScanMørtel ◆

Datablad Scan Hæftemørtel

Råhvid



Produkt

Scan Hæftemørtel er en specialmørtel, der kan anvendes til en lang række opgaver. Skal på byggepladsen kun tilsættes vand.

Scan Hæftemørtel er baseret på hvid cement. Derfor fremstår overfladen i en flot, råhvid farve efter filtsning.

Anvendelse

Scan Hæftemørtel hæfter på alle faste, stærke og rengjorte mineraliske underlag – tegl, beton, kalksandsten, letklinker, porebeton m.m.

Til udendørs og indendørs brug.

Hvis der er risiko for revnedannelser, kan Scan Hæftemørtel forstærkes med Scan Armeringsnet.

Klargøring af underlag

Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende. Stærkt sugende overflader grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand).

Opblanding

Fra 4,8 liter vand pr. 25 kg Scan Hæftemørtel. Der blandes med egnet blandedværktøj til mørtlen er homogen og letbearbejdelig. Opblandet mørtel skal anvendes inden for ca. 2 timer.

Arbejdets udførelse

Scan Hæftemørtel påføres med stålbræt eller sprøjte og bearbejdes med filtsebræt eller en let fugtig svamp.

Ved lagtykkelser over 4 mm skal arbejdet udføres i to eller flere omgange, afhængig af underlagets sugsevne.

Ved filtsning af kløvede kalksandsten skal påføring ske over to omgange for at undgå svindrevner.

Det er vigtigt, at armeringsnettet ligger i den yderste tredjedel af pudslaget, og samtidig er helt dækket af puds. Der efterfyldes ved behov. Bemærk, at netsamlinger skal overlappe med min. 10 cm.

Efterbehandling

Scan Hæftemørtel kan efter ophærdning efterbehandles med farvet tyndpuds, cementmaling, silikatmaling eller andre typer maling.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Vejrforhold/forbehold

Uhærdet mørtel tåler ikke frost og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden.

I varme perioder kan der eftervandes ved forstøvet vand for at undgå risiko for svindrevner grundet for hurtig udtørring.

Tekniske data

Pudsfarve:	Råhvid
Opblanding:	Fra 4,8 liter vand pr. 25 kg Scan Hæftemørtel
Forbrug:	1,4 kg pr. m ² pr. mm lagtykkelse
Lagtykkelse:	1-4 mm uden net, 3-8 mm med net
Kornstørrelse:	0,8-1,2 mm
Åbningstid:	Ca. 2 timer
Døgntemp.:	Min. +5°C
Hærdeperiode:	Ca. 28 døgn ved +20°C
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Holdbarhed:	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage

◆ ScanMørtel ◆

Datablad

Scan Hæftemørtel

Råhvid

Sikkerhedsmærkning

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.

	FARE	
	H315	Forårsager hudirritation.
	H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
	H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
	P102	Opbevares utilgængeligt for børn
	P260a	Indånd ikke pulver.
	P280f	Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse
	P305/351/338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis dette kan gøres. Fortsæt skylning.
	P313	Søg lægehjælp.
	P501a	Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

CE **SKALFLEX**
Industrivej 20B
DK-8800 Viborg
Tlf. 86 61 22 99
www.skalflex.dk

13
DoP 1308-3

EN 998-1
Scan Hæftemørtel (GP mørtel)
Brandklasse: A1

Kodenummer: 00-4 (1993)

Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.

Pr-nr. 4167458

UFI: 15C0-60YQ-000G-UVFY



Scan Hæftemørtel
25 kg
DB-nr: 1619730

 **SKALFLEX**

Industrivej 20B · DK 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk