

Datablad

Scan Stolpebeton

Fabriksfremstillet støbebeton



Produkt

Scan Stolpebeton er en fabriksfremstillet tørbeton bestående af cement og ovntørret kvartssand med kornstørrelse op til 8 mm.

Scan Stolpebeton er færdigblandet og skal kun tilsættes vand.

Anvendelse

Scan Stolpebeton anvendes udendørs til nedstøbning af pæle og stolper af jern, træ, beton m.m. og andre ikke bærende elementer. Velegnet til nedstøbning af postkassekonsoller, gyngestativer, flagstænger m.m.

Opblanding

Scan Stolpebeton tilsættes fra 3,2 liter rent, koldt vand pr. 25 kg tørbeton afhængig af arbejdets art. Der blandes med egnet blandeværk til konsistensen er homogen. Blandetiden er min. 5 minutter.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når betonen er færdigblandet.

Arbejdets udførelse

Støbehullet graves til frostfri dybde. Placér stolpen i hullet og monter midlertidig afstivning. Hæld den færdigblandede beton ned omkring stolpen og komprimér betonen. Efter 1-3 døgn kan den midlertidige afstivning fjernes.

Alternativt kan tørbetonen hældes direkte ned i hullet og fordeles omkring stolpen. Betonen tilsættes herefter vand. Bemærk: Denne metode er mindre stabil end ved at anvende opblandet beton.

Færdigblandet beton skal anvendes inden for 45 minutter.

Vejrforhold/Forbehold

Støb ikke ved døgntemperaturer under +5°C.

Uhærdet beton tåler ikke frost og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data



Opblanding:	Fra 2,6 liter rent, koldt vand pr. 20 kg beton. Vandmængden kan variere fra sæk til sæk
Udbytte:	20 kg tørprodukt giver ca. 10 liter opblandet beton
Kornstørrelse:	Op til 8 mm sten
Blandetid:	5-15 minutter
Åbningstid:	Max. 45 minutter
Døgntemp:	+5°C til +25°C
Hærdeperiode:	Min. 28 døgn ved +20°C
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Holdbarhed:	Min. 12 måneder efter produktionsdato

Datablad Scan Stolpebeton

Fabriksfremstillet støbebeton

Sikkerhedsmærkning

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.

	FARE H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P405 Opbevares under lås. P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
	

Chromatindhold:
Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.



Scan Stolpebeton
20 kg
DB-nr: 1973687