

Datablad Bakkemørtel Våd

6,6% 0-4 mm



Produktegenskaber

Bakkemørtel Våd 6,6% 0-4 anvendes til fremstilling af opmuringsmørtel, udkast inden grovpuds samt grovpuds på udkast.

Opblandet til KC 50/50/700 er mørtlen velegnet til murværk i moderat miljø, eksponeringsklasse MX 2-MX3,1.
KC 50/50/700 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2.

Fuger bør udføres som skrabeuge (komprimeres/trykkes).

Blandingsforhold

KC 50/50/700: 1 kg mestercement/rapidcement
til 17 kg (15 ltr) Bakkemørtel 6,6%.

Mørtlen skal blandes ensartet i tvangsblender, max. blandetid 15 minutter.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

Vægt:	1685 kg/m ³
Styrkeegenskaber:	I henhold til DS/INF 167
Trykstyrke:	0,9 MPa
Bøjningstrækstyrke:	0,5 MPa
Vedhæftningsstyrke:	0,10 MPa
Opbevaring:	Beskyttet mod udtørring og frost
DB-nr.	1973690

Sikkerhedsmærkning

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.