

# Datablad Stolpebeton

Fabriksfremstillet tørbeton



## Produktegenskaber

Scan Stolpebeton er en fabriksfremstillet tørbeton bestående af cement og ovntørret kvartssand i varierende kornstørrelse op til 8 mm sten.

Scan Stolpebeton er færdigblandet og skal kun tilsættes vand.

Produktet kan variere i farve, men dette er uden betydning, da Scan Stolpebeton anvendt efter formålet ikke vil være synlig.

## Anvendelsesområder

Scan Stolpebeton anvendes til nedstøbning af pæle og stolper af jern, træ, beton m.m. Velegnet til nedstøbning af postkassekonsoller, gyngestativer, flagstænger m.m.

## Opblanding

Hæld den afmålte vandmængde i blandesanden og tilsæt derefter betonpulveret. Betonen opblandes manuelt i spand/balje eller med elektrisk blander. Konsistensen skal være jordfugtig.

Bemærk, at der kan være forskel i nødvendig vandmængde fra sæk til sæk, ligesom der kan forekomme varierende farvenuancer.

## Arbejdets udførelse

Hullerne graves til frostfri dybde på min. 90 cm. Placér stolpen i hullet, og hæld den færdigblandede beton ned omkring stolpen.

Sæt stolpen i lod og monter midlertidig afstivning. Komprimer betonen omkring stolpen. Efter ca. 1 døgn kan den midlertidige afstivning fjernes.

Alternativt kan betonpulveret hældes direkte ned i hullet og fordeles omkring stolpen. Forvand evt. hullet. Betonen vil optage fugt fra

jorden. Denne metode er mindre stabil end ved at anvende forblandet beton, og anbefales derfor ikke til faststøbning af elementer med krav til stabilitet.

## Bemærk

Der må ikke støbes i vinterperioden. Uhærdet beton tåler ikke frost.

Færdigblandet beton skal anvendes inden for 45 minutter. Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når betonen er færdigblandet.

## Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## Teknisk data

Anvendelse:	Til nedstøbning af pæle og stolper af jern, træ, beton m.m
Opblanding:	Fra 3,25 liter rent, koldt vand pr. 25 kg beton. Vandmængden kan variere fra sæk til sæk 25 kg tørprodukt giver ca. 12,5 liter færdigblandet beton
Udbytte:	Varierende kornstørrelser, op til 8 mm sten
Kornstørrelse:	Min. 5 minutter - max. 15 minutter
Blandetid:	Højest 45 minutter
Anvendelsestid:	+5°C til +25°C
Døgntemperatur:	Min. 28 dage ved 20°C
Hærdeperiode:	Frostfrit
Opbevaring:	Min. 12 måneder efter produktionsdato
Holdbarhed:	Der må forventes nuanceforskelle i farven fra sæk til sæk, hvilket er uvæsentligt, da Stolpebeton anvendt efter formålet ikke vil være synlig i det færdige resultat
Farve:	1973687
DB-nr.	

# Datablad Stolpebeton

## Sikkerhedsmærkning

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.



### FARE

- H315 Forårsager hudirritation.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.  
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.  
P305/351/338  
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
P405 Opbevares under lås.  
P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.