

## PRODUKTDATABLAD

# Skalflex Facade-Imprægnering

Effektiv beskyttelse til murværk, puds og beton udendørs

## PRODUKTBESKRIVELSE

Skalflex Facade-Imprægnering er en effektiv, vandbaseret beskyttelse mod vandindtrængning til mineralske overflader udendørs. Produktet er diffusionsåbent, og tillader således vanddamp indefra at passere. Produktet tørrer farveløst op.

## ANVENDELSE

Velegnet til facader, sålbænke, sokler og andre mineralske overflader af f.eks. tegl, beton, letklinkerbeton, puds og vandskuring, som udsættes for slagregn og andre vandpåvirkninger. Til udendørs brug.

## EGENSKABER

- Vandafvisende facadebeskyttelse
- Til mineralske underlag
- Transparent
- Vandbaseret
- Overmalbar
- Diffusionsåben
- Til udendørs brug

## PRODUKTINFORMATION

Emballage	2, 5 og 10 liter dunk
Farve	Svagt gul i våd tilstand, farveløs i tør tilstand
Holdbarhed	60 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit
Diffusionsmodstand overfor vanddamp	Z-værdi: 0

## ANVENDELSE

Blandingsforhold	Produktet anvendes ufortyndet og er klar til brug
Forbrug	8-10 liter/m <sup>2</sup> afhængig af underlaget
Arbejdstemperatur	Mellem +8°C til +25°C hele døgnet
Ventetid / genbehandling	Kan overmales efter ca. 1 døgn
Tørretid	Afhænger af underlaget og temperatur

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Undgå stænk på emner, der ikke skal behandles
- Må ikke påføres i direkte sollys eller hvis der kan forventes nattefrost
- Skal påføres i tørvejr.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være rent, tørt, fast og strukturelt sundt inden imprægnering. Revner og huller i fuger og puds udbedres før behandling. Facaden rengøres, så den er fri for snavs, alger og anden forurening

### ANVENDELSE

Skalflex Facade-Imprægnering omrystes før brug, og påføres ufortyndet i et jævnt, dækkende lag med malerrulle, anstryger eller alm. havesprøjte uden at der dannes film. Det anbefales at påføre produktet nedfra og op. Produktet er virksomt efter optørring. Der kan genbehandles efter behov.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landsspecifikke datablad.

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk

Produktdatablad  
Skalflex Facade-Imprægnering  
Oktober 2024, Version 01.01  
02189010000000128

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SkalflexFacade-Imprægnering-da-DKSKAL-(10-2024)-1-1.pdf