

Drift og vedligehold af slutpuds på facadeisolering

Skalflex Facadeisolering afsluttet med Skalcem S2000/CF2000

Facader udført med efterisolering med Paroc Facadeplader, Skaltherm Grundpuds med net og afsluttet med Skalcem S2000/CF2000 vedligeholdes efter behov.

Facaden efterses regelmæssigt for skader i pudslaget. Evt. skader udbedres hurtigst muligt.

1-2 gange årligt og før enhver efterbehandling behandles facaden med Skalflex Alt-Rens opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:10. Produktet påføres i et rigeligt lag med alm. havsprøjte. Lad produktet virke i 2-5 døgn i tørvej, før der afvaskes med vand og børste.

Den rene og tørre facade males med Skalflex Facade-Silikatmaling tilsat 10% Skalflex Silikatgrunder.

På udsatte facader kan der med fordel grundes med Skalflex Multigrunder og efter min. 1 døgn males med Siloxanemaling. Denne løsning er vandafvisende og fleksibel.

Skalflex Facadeisolering afsluttet med Skalflex Silikonepuds

Facader udført med efterisolering med Paroc Facadeplader, Skaltherm Grundpuds med net og afsluttet med Skalflex Silikonepuds vedligeholdes efter behov.

Facaden efterses regelmæssigt for skader i pudslaget. Evt. skader udbedres hurtigst muligt.

1-2 gange årligt og før enhver efterbehandling behandles facaden med Skalflex Alt-Rens opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:10. Produktet påføres i et rigeligt lag med alm. havsprøjte. Lad produktet virke i 2-5 døgn i tørvej, før der afvaskes med vand og børste.

Den rene og tørre facade males med Skalflex Siloxanemaling. Dette underlag er ikke sugende og skal derfor ikke grundes forud for maling.

Generelt

Generelt kan der på pudsede facader fremkomme svindrevner. Hvis revnerne er mindre end 0,2 mm skønnes de at være kosmetiske og uden betydning for holdbarheden.

Overfladerevner

Det vurderes, om der er tale om almindelige overfladerevner (dvs. kosmetiske svindrevner under 0,2 mm) eller om der er tale om gennemgående revner. Kosmetiske revner opstår typisk inden for 0-2 år afhængigt af den generelle påvirkning af facaden. Kosmetiske revner er uden praktisk betydning, og kan ofte fjernes med Skalflex Facade-Imprægnering og Skalflex Siloxanemaling.

Gennemgående revner kan indikere sætninger eller evt. fejlagtig udførelse. Kontakt den udførende håndværker.

Bemærk

Intervalleret for vedligehold er 5-10 år.

Arbejdet må ikke udføres i vinterperioden eller ved døgntemperaturer under +5°. Nybehandlet facade skal beskyttes mod vejrliget 2-5 døgn efter udførelse.

Ansvarserklæring:

Rådgivningen er givet uden ansvar for om det oprindelige murværk er stærkt og bæredygtigt. Der tages intet ansvar for opstigning af grundfugt, utætheder ved tagrender, nedløbsrør, tag, sålbænke eller andre afdækninger. Vejledning og beregninger er udarbejdet med udgangspunkt i kundens oplysninger og uden hensyntagen til gældende BRs krav om rentabilitet og U-værdiberegning. Ligeledes tages der intet ansvar for højt fugtindhold i mursten samt saltudfældninger, der kan ødelægge den færdige facade.

